



虹牌油漆

橡膠鋅鉻黃底漆

RAINBOW C.R. ZINC CHROMATE PRIMER

產 品 號 碼	No.1450 (RP-67)
型 別	由氯化橡膠 (Chlorinated Rubber) 以及鋅鉻黃顏料精製而成之防銹漆。
用 途	鋼鐵構造物防銹底漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none">1. 防銹性能甚佳，經 120 小時浸 5% 鹽水試驗無異狀。2. 耐海水及耐油性優良。3. 附著力強。4. 乾燥極速，容易施工。
光 澤	平光
顏 色	黃色
遮 蓋 力	8 m ² /L 以上
重 量	1.3 Kg/L 以上
黏 度	70~90 KU (25°C)
耐 屈 曲 性	6 m/m φ 合格
耐 鹽 水 性	浸 3% NaCl-144 小時 合格
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 40 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	42.0 m ² /Gal 11.1 m ² /L 8.5 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 4 小時
總 不 揮 發 物	60% 以上
調 薄 劑	No. 1407 橡膠漆調薄劑 (RP-71)
調 薄 劑 用 量	5~10% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	No.908 金屬表面處理劑 (伐銹底漆) (SP-01/02)
適 用 面 漆	虹牌氯化橡膠漆、油性樹脂面漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	噴塗、刷塗、滾塗
施 工 注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none">1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定用量為原則。2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈舊漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨，以確保油漆防護功能。3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天時，以及溫度過高 (40°C 以上) 或過低 (10°C 以下)，應避免施工。4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。