



虹牌油漆

橡膠 M.I.O. 防銹底漆

RAINBOW C.R. M.I.O. PRIMER

產品號碼	No.1452 (RP-68)
型別	由氯化橡膠及雲母片狀氧化鐵及鋁粉顏料精製而成之防銹漆。
用途	鋼鐵構造物及機器設施、橋樑、貯槽外部等用之中塗防銹底漆。
特性	1. 乾燥迅速，附著力強。 2. 耐水性及耐油性優良。 3. 耐紫外線滲透性優良。 4. 容易施工。
光澤	平光
顏色	銀紅色
遮蓋力	20 m ² /L 以上
重量	1.4 Kg/L 以上
黏度	70~90 KU (25°C)
乾燥時間	指觸 1 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 125 μ (Micron) 乾膜 50 μ (Micron)
理論塗佈量	30.0 m ² /Gal 8.0 m ² /L 5.7 m ² /Kg
塗裝間隔	最少 4 小時
總不揮發物	60% 以上
調薄劑	No.1407 橡膠漆調薄劑 (RP-71)
調薄劑用量	5~10% (不含清洗工具)
適用底漆	No. 1006/1402/1457
適用面漆	虹牌橡膠漆、油性樹脂面漆
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	噴塗、刷塗、滾塗
施工注意事項	1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定用量為原則。 2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈舊漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨，以確保油漆防護功能。 3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天時，以及溫度過高 (40°C 以上) 或過低 (10°C 以下)，應避免施工。 4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。