



# 虹牌油漆

## 永保新白底漆

EPOXY PRIMER, WHITE

產 品 號 碼	No.1002
型 別	由環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑，配以鈦白粉等顏料精製而成之二液型白底漆。
用 途	水泥牆及機械設備打底用漆。
特 性	1. 漆膜堅韌而富於可撓性及附著力。 2. 耐水及耐海水性極優。 3. 耐油與耐溶劑及耐化學品性極佳。 4. 耐磨性極佳。 5. 能填平水泥面之粗糙面。
光 澤	平光
顏 色	白色
遮 蓋 力	5 m <sup>2</sup> /L 以上 (混合漆)
重 量	1.45 Kg/L 以上 (混合漆)
粘 度	70~90 KU (混合物 25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 ½ 小時以內      堅結 6 小時以內      完全硬化 7 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 100 μ (Micron)      乾膜 40 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	38.0 m <sup>2</sup> /Gal      10.0 m <sup>2</sup> /L      7.76 m <sup>2</sup> /Kg
塗 裝 間 隔	最少 8 小時      最多 60 天 (25°C)
混 合 比	主劑：硬化劑=92：8 (重量比)
總 不 揮 發 物	70% 以上 (混合漆)
可 用 時 間	8 小時 (混合漆 25°C)
耐 熱 溫 度	連續性 93°C      間歇性 121°C
調 薄 劑	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
調 薄 劑 用 量	5~10% (不含清洗工具)
適 用 面 漆	永保新面漆、優麗面漆、氯化橡膠漆、永美塑膠漆 (或按本公司指定用法施工)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗、無氣噴塗、滾塗、空氣噴塗
注 意 事 項	1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合，放置 10~20 分鐘再使用。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著物，必須清除乾淨。 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥。 4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。 5. 於貯槽內施工時，須注意予以充分通風。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM101002XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410