



# 虹牌油漆

## 永保新防銹漆

### EPOXY RED OXIDE PRIMER

|           |  |
|-----------|--|
| 產 品 號 碼   | No.1009 (EP-02)  |
| 型 別       | 由環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑，配以紅氧化鐵顏料精製而成之二液型防銹底漆。   |
| 用 途       | 橋樑、鋼架、貯槽、工廠設施等鋼鐵構造物大量工程使用之防銹、防蝕用中塗底漆。  |
| 特 性       | 1. 耐水及耐海水性優異。<br>2. 耐機械磨損性優良。<br>3. 耐油性、耐藥品性及防銹性能極優。<br>4. 漆膜堅韌且附著力強。<br>5. 價格較低廉。   |
| 光 澤       | 平光   |
| 顏 色       | 棕紅   |
| 遮 蓋 力     | 15 m <sup>2</sup> /L 以上 (混合漆)  |
| 重 量 度     | 1.45 Kg/L 以上 (混合漆)   |
| 粘 度       | 70~85 KU (混合物) (25°C)  |
| 乾 燥 時 間   | 指觸 1 小時以內      堅結 10 小時以內      完全硬化 7 天 (25°C)   |
| 漆 膜 厚 度   | 濕膜 85 μ (Micron)      乾膜 45 μ (Micron)   |
| 理 論 塗 佈 量 | 44.5 m <sup>2</sup> /Gal      11.76 m <sup>2</sup> /L      8.1 m <sup>2</sup> /Kg  |
| 塗 裝 間 隔   | 最少 8 小時  |
| 混 合 比     | 主劑：硬化劑=92：8 (重量比)  |
| 總 不 揮 發 物 | 65% 以上 (混合漆)   |
| 可 用 時 間   | 5 小時 (混合漆 25°C)  |
| 調 薄 劑     | No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)   |
| 調 薄 劑 用 量 | 0~5% (不含清洗工具)  |
| 適 用 底 漆   | No.1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03)<br>No.1011 無機鋅粉底漆 (IZ-01)  |
| 適 用 面 漆   | 永保新面漆、永美塑膠面漆、氯化橡膠面漆、優麗面漆   |
| 貯 藏 安 定 性 | 正常情況下，至少一年。  |
| 塗 裝 方 法   | 刷塗、無氣噴塗  |
| 注 意 事 項   | 1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合，放置 10~20 分鐘再使用。<br>2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨。<br>3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。<br>4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。<br>5. 在貯槽內之施工，必須注意充分的通風。 |
| 備 註       | 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。   |