



虹牌油漆

永保新無溶劑透明漆

EPOXY CLEAR, SOLVENTLESS

產品號碼	No.1014
型別	由特殊無溶劑永保新樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑構成之兩液型無溶劑透明漆。
用途	水泥壁、水泥管道、水泥製品及貯槽裡襯、工廠地坪等之防酸、鹼透明漆。
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 漆膜堅韌且附著力強。2. 耐油、耐水及耐海水性特優。3. 刷塗一道即可得 200 μ 以上無針孔厚漆膜。4. 耐磨損性良好。5. 耐酸、鹼性非常優異。
顏色	半透明液體
重量	1.0 Kg/L 以上 (混合漆)
粘度	膏狀 (混合漆 25°C)
乾燥時間	指觸 6 小時以內 堅結 18 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 225 μ (Micron) 乾膜 200 μ (Micron)
理論塗佈量	16.6 m ² /Gal 4.4 m ² /L 4.4 m ² /Kg
塗裝間隔	24 小時
混合比	主劑：硬化劑=65：35 (重量比)
總不揮發物	95% 以上 (混合漆)
調薄劑	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) (僅可用以清洗工具)
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	鏟塗、刷塗
注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 主劑及硬化劑必須按規定的比例均勻調合。2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨。3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。5. 水泥牆、水泥製品之表面必須完全乾燥後，始可施工。6. 塗裝間隔超過規定時間時，必須將漆面磨粗以增加其附著力。7. 塗面受日光照射會變黃，但對品質並無影響 (最好不要分二次施塗)。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM101014XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410