



虹牌油漆

永保新清水槽漆

EPOXY WATER TANK COATING

產 品 號 碼	No.1017 (EP-07)
型 別	由環氧樹脂及特殊硬化劑，配以耐水性顏料精製而成之二液厚塗型清水槽漆。
用 途	最適於儲水槽、淡水槽、養殖水槽，亦適於貨艙、油艙、及壓水艙等之面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 噴塗一道，即可得 100μ 厚漆膜。 2. 漆膜堅硬而柔韌，極其耐磨。 3. 耐水性、耐油性、耐藥品性極優。 4. 特別能防止腐蝕。 5. 不會污染水質。(有衛生檢驗合格證書)
光 澤	有光
顏 色	白色、近#36 銀灰色、近#30 淡梨黃色
重 量	1.25 Kg/L 以上 (混合漆)
粘 度	90~110 KU (混合漆 25°C)
乾 燥 時 間	指觸 2 小時以內 堅結 10 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 192 μ (Micron) 乾膜 100 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	19.7 m ² /Gal 5.2 m ² /L 4.17 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 20 小時 最多 5 天 (25°C) 或 3 天 (30°C)
混 合 比	主劑：硬化劑=94：6 (重量比)
總 不 揮 發 物	65% 以上 (混合漆)
可 用 時 間	8 小時 (混合漆 20°C)
耐 熱 溫 度	連續 93°C
調 薄 劑	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
調 薄 劑 用 量	5~10% (重量率) (不含清洗工具)
適 用 底 漆	鋼 材：No.1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03) No.1075 永保新三聚磷酸鋁防銹底漆 混 凝 土：No.1073 永保新透明水泥底漆 No.1002 永保新白底漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗、無氣噴塗、滾塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主劑及硬化劑必須按規定的比例均勻調合，放置 10~20 分鐘再使用。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨。 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。 4. 塗裝器具用後，應立即洗淨。 5. 直接塗於水泥牆或水泥製品之表面時，必須完全乾燥後，始可施工。 6. 塗裝間隔超過規定時間時，必須將漆面磨粗以增加其附著力。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM101017XX V1.1

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410