



虹牌油漆

水性環氧樹脂面漆

WATER-BASED CATALYZED EPOXY COATING

產 品 號 碼	No.1030FM
型 別	以具優越耐候性、耐化性之水性樹脂，配以顏料、填充劑精製而成之二液型高效能水性環氧面漆。
用 途	適用於食品工廠、石化廠、醫院及電子廠之室內外，耐污染性、無毒及耐候、耐化性之水泥構造物及鋼材之裝飾與保護用漆，更適合用於上塗防火漆之面塗。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 耐污染性優。 2. 優良耐候性。 3. 耐化學品濺潑。 4. 水為稀釋劑，無引火危險，無毒性。 5. 配合防火漆 FM-900 防霉效果優良。 6. 配合防火漆 FM-900 其有良好附著力。
光 澤	平光、半光
顏 色	淺色系列
重 量	1.05 Kg/L 以上 (混合漆)
粘 度	80~115 KU (混合漆)
乾 燥 時 間	指觸 2 小時以內 堅結 10 小時以內 完全硬化 14 天 (25°C RH=60%)
漆 膜 厚 度	濕膜 125 μ (Micron) 乾膜 50 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	30 m ² /Gal 8 m ² /L
塗 裝 間 隔	最少 18 小時
混 合 比	依桶裝標示
總 不 揮 發 物	40% 以上 (混合漆)
可 用 時 間	24 小時以上 (混合漆 25°C)
調 劑	自來水
調 薄 劑 用 量	0~5% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	水泥底材：No.410-1 水性水泥底漆 No.420 彈性面漆專用底漆 No.1030CP 水性環氧樹脂透明底漆 鍍 鋅 材：No.500P 水性鍍鋅漆 鋼 材：No.1035 水性環氧樹脂三聚磷酸鋁底漆 防 火 漆：EP-66 (60 μ)+FM-900 (依鋼樑尺寸核可厚度)+1030FM (50 μ) 防火被覆：EP-66 (60 μ)+F-1 (室內) (依鋼樑尺寸核可厚度)+1030FM (50 μ) 防火被覆：EP-66 (60 μ)+F-100 (室外) (依鋼樑尺寸核可厚度)+1030FM (50 μ)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少二年。
塗 裝 方 法	刷塗、噴塗、滾塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主劑、硬化劑按比例混合，充份攪拌均勻。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵，必須清除乾淨。 3. 陰雨或相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工。 4. 本產品無明顯的膠化時間，請於規定可用時間內使用完畢。

PDM101030FM V1.0

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410