



虹牌油漆

水性環氧三聚磷酸鋁防銹底漆

WATER-BASED EPOXY ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMER

產 品 號 碼	No.1035
型 號	由水性環氧樹脂及無公害性三聚磷酸鋁防銹顏料配合水性硬化劑，精製而成水性二液型防銹底漆。
用 途	橋樑、鋼架、貯槽等鋼構物及船舶、船艙等防銹底漆。
特 性	1. 低臭味，水為稀釋劑，無引火危險。 2. 具整合力特強之三聚磷酸鋁防銹顏料，無公害，防銹力特強。 3. 低收縮率、具強韌性、附著力佳。 4. 耐水、耐化性優異。
光 澤	平光
顏 色	白色、棕色、綠色
重 量	1.2 Kg/L 以上（混合漆）
黏 度	80~100 KU（混合漆 25°C）
乾 燥 時 間	指觸 2 小時以內 堅結 4 小時以內 完全硬化 7 天(25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 110 μ (Micron) 乾膜 50 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	34.4 m ² /Gal 9.1 m ² /L
塗 裝 間 隔	最少 10 小時 最多 14 天
混 合 比	主劑：硬化劑 = 92：8（重量比）
總 不 揮 發 物	50% 以上
可用時間（混合後）	4 小時以上（25°C）
調 薄 劑	自來水
調 薄 劑 用 量	0~5%（不含清洗工具）
塗 裝 方 法	無氣噴塗、刷塗、噴塗
施 工 注 意 事 項	1. 主劑、硬化劑必須按比例均勻調合，靜置 20 分鐘再使用。 2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、灰塵等污物附著，必須清除乾淨。 3. 密閉系空間亦可施工，但適當通風，可促進塗膜乾燥，塗裝器具使用完後以清水立即清洗。 4. 本產品無明顯膠化時間，請按目錄規定於可用時間內施工完畢。 5. 陰雨及相對濕度大於 85% RH 時，避免施工。 6. 塗裝間隔超過規定時間，需將漆面磨粗，以增加附著力。