



虹牌油漆

永保新重防蝕漆

EPOXY LINING

產 品 號 碼	No.1040 (EP-18-1)
型 號	由環氧樹脂及特殊硬化劑，配以耐酸鹼顏料精製而成之二液型防蝕塗料。
用 途	適用於都市下水道水泥管或鋼管內壁防蝕塗料用及鋼鐵、水泥面之耐酸鹼防護之抗蝕塗料。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 耐水、海水及工業廢水性優異。 2. 耐機械磨損性優良。 3. 耐油、耐藥品性及防銹性能極優。 4. 漆膜平整，堅韌且附著力強。 5. 一次噴塗 300μ 以上，不垂流、節省工時。
光 澤	有光
顏 色	淺灰色及深灰色
遮 蓋 力	15 m ² /L 以上 (混合漆)
重 量 度	1.35 Kg/L 以上 (混合漆)
黏 度	膏狀 (混合漆 30°C)
乾 燥 時 間	指觸 2 小時以內 堅結 8 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 325 μ (Micron) 乾膜 300 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	2 m ² /Kg 3 m ² /L
塗 裝 間 隔	最少 6 小時 最多 3 天 (25°C)
建 議 道 數	3 道
混 合 比	主劑：硬化劑=77.5：22.5 (重量比)
可 用 時 間	30 分鐘 (混合漆 25°C)
調 薄 劑	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
適 用 底 漆	No.1073 永保新透明水泥底漆
總 不 揮 發 物	95% 以上 (混合漆)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗 (僅小面積修補)、滾塗或無氣噴塗
施 工 注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主劑、硬化劑必須按比例均勻調合使用。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵及腐蝕性鹽類等附著物，必須清除乾淨。 3. 噴塗後如遇陽光照射有變黃現象，但不影響其物化性。 4. 塗裝器具使用完後，應立即清洗。 5. 陰雨及大氣相對濕度大於 85% RH 時，避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥。 6. 在貯槽內施工，必須注意充份通風。 7. 塗裝間隔超過規定時間，需將漆面磨粗，以增加附著力。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。