



# 虹牌油漆

## 永保新 M.I.O. 防銹底漆

### EPOXY M. I. O. PRIMER

產品號碼	No. 1050 (EP-20)
型別	由環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑，配以雲母片狀氧化鐵及鋁粉顏料精製而成之二液型高性能防銹底漆。
用途	橋樑、水渠、工廠設備、貯槽等鋼鐵構造物，防蝕、防銹用中塗底漆。
特性	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 塗膜堅韌，耐著力強。</li><li>2. 耐水、耐海水性特優。</li><li>3. 耐油性極佳。</li><li>4. 防銹力特強。</li><li>5. 耐磨損性非常優良。</li><li>6. 耐紫外線滲透性優良。</li></ol>
光澤度	平光
顏色	銀紅色、灰色
遮蓋力	10 m <sup>2</sup> /L 以上 (混合漆)
重量	1.4 Kg/L 以上 (混合漆)
粘度	75~95 KU (混合漆 25°C)
乾燥時間	指觸 1 1/2 小時以內      堅結 6 小時以內      完全硬化 7 天 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 200μ (Micron)      乾膜 100μ (Micron)
理論塗佈量	18.9 m <sup>2</sup> /Gal    5.0 m <sup>2</sup> /L    3.57 m <sup>2</sup> /Kg
塗裝間隔	最少 16 小時      最多 90 天 (25°C)
混合比	主劑：硬化劑=91：9 (重量比)
總不揮發物	65% 以上
可用時間	8 小時 (混合漆 25°C)
調薄劑	No. 1005 永保新調薄劑 (SP-12)
調薄劑用量	5~10% (不含清洗工具)
適用底漆	永保新系列底漆      No. 1011 無機鋅粉底漆 (IZ-01)
適用面漆	永保新面漆、永美塑膠面漆、氯化橡膠面漆、優麗面漆
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	刷塗、無氣噴塗
施工注意事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 主劑與硬化劑必須按規定的比例均勻調合使用。</li><li>2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。</li><li>3. 陰雨或潮濕時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。</li><li>4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。</li><li>5. 在貯槽內施工時，必須注意充分的通風。</li></ol>
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM101050XX V1.1

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410