



# 虹牌油漆

## 永保新甲板泥 EPOXY DECK COMPOUND

產品號碼	No. 1072 (EP-16)
型別	由環氧樹脂、硬化劑及有色矽砂構成之三液型甲板泥。
用途	甲板及地板耐重負荷、耐酸、耐鹼塗敷用。
特性	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 緻密、耐磨、耐重負荷。</li><li>2. 耐酸，耐鹼性極優。</li><li>3. 與鋼鐵甲板、地板之附著力極優。</li><li>4. 重負荷下不龜裂。</li><li>5. 熱絕緣性優良。</li></ol>
顏色	棕紅色及綠色。
重量	1.1 Kg/L 以上 (樹脂混合物)
乾燥時間	指觸 3 小時以內      堅結 12 小時以內      完全硬化 7 天 (25°C)
泥料厚度	濕料層 11 m/m (440 mil)      乾料層 10 m/m (400 mil)
理論塗佈量	18 Kg/m <sup>2</sup>
塗裝間隔	最少 8 小時      最多 2 天 (25°C)
表面	平滑耐磨表面及粗糙防滑表面
混合比	主劑：硬化劑：有色矽砂=19.7：6.4：73.9 (重量比)
可用時間	30 分鐘 (混合漆 25°C)
調薄劑	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) (僅可用於清洗工具)
調薄劑用量	不得摻用
適用底漆	No.1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03)      No.1009 永保新防銹底漆 (EP-02) No.1007 永保新紅丹底漆 (EP-01) (或按本公司指定用法施工)
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	手工鏝敷
注意事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 主劑、硬化劑及有色矽砂，必須按規定比例均勻調合。</li><li>2. 陰雨或潮濕時，儘量避免施工鏝敷，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥後，再行施工。</li><li>3. 各項工具於使用畢，須立即洗淨。</li><li>4. 塗裝間隔超過規定時間時，必須將重疊面磨粗，以確保附著力。</li><li>5. 如需防滑表面時，須另塗一道 No.1071 永保新防滑漆。</li></ol>

PDM101072XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410