



# 虹牌油漆

## 永保新玻璃鱗片耐磨漆

### EPOXY GLASS FLAKE ABRASION RESISTANT PAINT

產品號碼	No. 1074 (EP-150)
型別	由環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑，配以玻璃鱗片精製而成之二液型高性能防銹底漆。
用途	橋樑、水渠、工廠設備、貯槽等鋼鐵構造物，防蝕、防銹用中塗底漆。
特性	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 塗膜堅韌，附着力強。</li><li>2. 耐水、耐海水滲透性特優。</li><li>3. 耐油性極佳。</li><li>4. 防銹力特強。</li><li>5. 耐磨損性非常優良。</li><li>6. 耐紫外線滲透性優良。</li></ol>
光澤度	有光
顏色	灰色、棕色
遮蓋力	10 m <sup>2</sup> /L 以上 (混合漆)
重量	1.4 Kg/L 以上 (混合漆)
粘度	80~110 KU (混合漆 25°C)
乾燥時間	指觸 1 小時以內      堅結 4 小時以內      完全硬化 7 天 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 416μ (Micron)      乾膜 300μ (Micron)
理論塗佈量	9.0 m <sup>2</sup> /Gal      2.4 m <sup>2</sup> /L      1.7 m <sup>2</sup> /Kg
塗裝間隔	最少 8 小時      最多 14 天 (20°C)
混合比	主劑：硬化劑=90：10 (重量比)
總不揮發物	50% 以上 (混合漆)
可用時間	50 分鐘 (混合後 25°C)
調薄劑	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
調薄劑用量	5~10% (不含清洗工具)
適用底漆	永保新系列底漆      No.1011 無機鋅粉底漆
適用面漆	永保新面漆、永美塑膠面漆、氯化橡膠面漆、優麗面漆
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	無氣噴塗、刷塗
施工注意事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合，放置 10~20 分鐘再使用。</li><li>2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。</li><li>3. 陰雨或潮濕時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。</li><li>4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。</li><li>5. 在貯槽內施工時，必須注意充分的通風。</li></ol>
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。