



虹牌油漆

永保新無溶劑水櫃漆

SOLVENTFREE AMINE-CURED EPOXY FOR WATER TANK



Certified to NSF/ANSI 61

產 品 號 碼	No.4567
型 別	永保新無溶劑型壓水艙塗料是以雙酚 A 系環氧樹脂及特殊聚胺基樹脂，配以防蝕性顏填料精製而成之二液型塗料。
用 途	適用於水槽之新建及保養防銹漆，亦適用於化學廠、橋樑、發電廠、進排水管、水渠及下水道之鋼結構物及混凝土結構物之防蝕工程。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 對鋼材及混凝土附著力佳。 2. 耐水性及耐腐蝕性優異。 3. 與陰極防蝕系統相容性佳。 4. 塗料內無 VOC 排放問題。 5. 本產品白色經 NSF (National Sanitation Foundation) ANSI 61 認證合格，適用於飲用水槽內襯塗料。
顏 色	白色
重 量	1.4 Kg/L 以上 (混合漆)
黏 度	約 110 KU (混合物 25°C)
乾 燥 時 間	指觸 4 小時以內 堅結 8 小時以內 完全硬化 5 天 (25°C)
塗 裝 間 隔	最少 12 小時 最多 10 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 150 μ (Micron) 乾膜 150 μ (Micron)
固 體 容 積	100% (混合漆)
理 論 塗 佈 量	19.2 m ² /Gal
混 合 比	主劑：硬化劑=3：1 (重量比)
可 用 時 間	1 小時以上 (25°C 混合漆)
調 薄 劑	No.1005 永保新調薄劑 (僅清洗工具用)。
閃 火 點	100°C 以上 (混合物)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	無氣噴塗 (刷塗、滾塗局限小部位修補)
塗 裝 系 統	鋼 材：No.4567 (白色/150 μ) + No. 4567 (白色/150 μ)，總膜厚 300 μ 混凝土：No.1073 (25 μ) + No.4567 (白色/150 μ) + No.4567 (白色/150 μ)，總膜厚 325 μ
無 氣 噴 塗 作 業	噴嘴尺寸 0.019" ~ 0.025" 入口空氣壓力 6Kg/ cm ² 以上
施 工 注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 塗佈面不可有油污及灰塵、砂粒等污染物質，鋼鐵表面處理須達 ISO-Sa 2 1/2 或 SSPC-SP-10，表面粗度達 30 μm 以上。 2. 主劑與硬化劑須充份攪拌，並於 60 分鐘內施作。 3. 使用 60：1 以上 無氣噴塗機噴塗。 4. 施工時請戴手套，以避免皮膚接觸，當口、鼻、眼等處不慎接觸時，請立即以水清洗。 5. 貯槽內施工，必須注意充分之通風。 6. 塗裝間隔超過規定時間，需將漆面磨粗，以增加附著力。 7. 有關塗裝系統，如有疑問，請洽本公司技術部門。