



虹牌油漆

優麗漆白色 (NN型)

POLYURETHANE COATING, WHITE (NN-TYPE)

產 品 號 碼	No.712
型 別	由聚醇樹脂 (Polyol Resin) 及聚異氰酸脂 (Polyisocyanate) 為主要原料，配合耐候性鈦白粉精製而成之二液型塗料。
用 途	車輛、鋁質品、木製品及塑鋼 (FRP) 等製品之白色面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 具有高光澤度與硬度，可撓性、耐磨性特別強。 2. 耐水、耐油、耐溶劑等性能特別優良。 3. 耐藥品性非常優良，不受酸、鹼及鹽類等腐蝕性物質浸蝕。 4. 具有優越耐候性，不易變黃、失光。
光 澤	90% 以上
顏 色	白色
重 量	1.25 Kg/L 以上 (混合漆)
粘 度	60~80 KU (混合漆) (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內 堅結 6 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 65 μ (Micron) 乾膜 30 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	58.2 m ² /Gal 15.4 m ² /L 12.3 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 4 小時 最多 6 個月
混 合 比	主劑：硬化劑=75：25 (重量比)
總 揮 發 物	60% 以上 (混合漆)
可 用 時 間	4 小時 (混合漆 25°C)
耐 熱 溫 度	連續 93°C 間歇 121°C
調 薄 劑	No.736 優麗漆調薄劑
調 薄 劑 用 量	10~25% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	No.711 優麗二度底漆 No.733 優麗鋅鉻黃底漆 永保新系列底漆 (或本公司推薦其他系列底漆)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	1.噴塗 2.刷塗或滾塗 (須訂手刷型)
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。 2. 被塗面之水份、油脂、灰塵等附著污物應清除乾淨。 3. 稀釋時應使用專用調薄劑以防氣泡或針孔之發生。 4. 因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後，必須在可用時間內用完。 5. 硬化劑因很容易與空氣中濕氣反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊防止與空氣中水份接觸。 6. 塗裝器具用完後，應即洗淨以免發生硬化膠固。 7. 本項塗料底漆不適合使用噴漆二度底漆。 8. 如因改變手刷或滾塗，請通知本公司業務代表。 9. 陰雨或潮濕(相對濕度大於 85% 以上)時避免施工，除底材水氣影響附著外，漆磨會有失光的現象。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM710712XX V1.2

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410