



虹牌油漆

優麗漆透明 (NN型)

POLYURETHANE CLEAR COATING (NN-TYPE)

產 品 號 碼	No.713
型 別	由壓克力樹脂及 Polyol Resin 聚合物及不變黃聚異氰酸酯 Polyisocyanate 硬化劑構成之二液型不變黃透明面漆。
用 途	傢俱、樂器、手工藝品、運動器具等木製品及金屬製品之面塗用透明漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 具有高光澤度與硬度，經久不失光、不變色。 2. 對木製品、金屬製品，均有極優越之附著性。 3. 耐藥品性極佳，不易受酸、鹼、油脂、溶劑及鹽類等腐蝕性物質浸蝕。 4. 具有非常優良之耐磨性與耐熱性。
外 觀	透明液體
重 量	1.0 Kg/L 以上 (混合漆)
粘 度	55~80 KU (混合漆 25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內 堅結 6 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 70 μ (Micron) 乾膜 25 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	54.1 m ² /Gal 14.3 m ² /L 14.1 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 4 小時 最多 6 個月
混 合 比	主劑：硬化劑=70：30 (重量比)
總 不 揮 發 物	40% 以上 (混合漆)
可 用 時 間	4 小時 (混合漆 25°C)
調 薄 劑	No.736 優麗漆調薄劑
調 薄 劑 用 量	5~20% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	No.711 優麗二度底漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	1.噴塗 2.刷塗或滾塗 (須訂手刷型)
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。 2. 塗面之水份、油脂、灰塵等附著污物應清除乾淨。 3. 稀釋時應使用專用調薄劑以防氣泡或針孔之發生。 4. 硬化劑因很容易與空氣中濕氣反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊防止與空氣中水份接觸。 5. 因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後，必須在可用時間內用完。 6. 一次噴塗厚度超過 50 μ 時，極易產生氣泡，施工時應做有效管制。 7. 塗裝器具用完後，應即洗淨以免發生硬化膠固。 8. 本項塗料底漆不適合使用噴漆二度底漆。 9. 如因改變手刷或滾塗，請通知本公司業務代表。 10. 陰雨或潮濕(相對濕度大於 85% 以上)時避免施工，除底材水氣影響附著外，漆磨會有失光的現象。

備 註
PDM710713XX V1.2

油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410