



# 虹牌油漆

## 優麗面漆 (N型)

### POLYURETHANE COATING(N-TYPE)

產 品 號 碼	No.728
型 別	由壓克力樹脂及 Polyol Resin 聚合物及不變黃聚異氰酸酯 (Polyisocyanate) 硬化劑構成之二液型有色面漆。
用 途	車輛、木製品及金屬、塑鋼 (F.R.P.) 等製品之面塗用色漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 光澤度高，表面平滑美觀。</li> <li>2. 耐候性特佳，經久不變色，不失光。</li> <li>3. 耐藥品性非常優良，不易受酸、鹼、油脂、溶劑及鹽類等腐蝕性物質浸蝕。</li> <li>4. 具有優越之附著性與硬度及耐磨性。</li> </ol>
光 澤	高光澤
外 觀	紅色
遮 蓋	10 m <sup>2</sup> /L 以上 (混合漆) (因顏色而異)
重 量	1.0 Kg/L 以上 (混合漆)
粘 度	55~80 KU (混合漆) (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內                      堅結 6 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 60 μ (Micron)                      乾膜 30 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	63.0 m <sup>2</sup> /Gal                      16.7 m <sup>2</sup> /L                      15.2 m <sup>2</sup> /Kg
塗 裝 間 隔	最少 4 小時                      最多 6 個月
混 合 比	主劑：硬化劑=84：16 (重量比)
總 不 揮 發 物	55% 以上 (混合漆)
可 用 時 間	4 小時 (混合漆 25°C)
耐 熱 溫 度	連續 93°C                      間歇 121°C
調 薄 劑 用 量	No.736 優麗漆調薄劑 10~25% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	No.711 優麗二度底漆 (木製品) No.733 優麗鋅鉻黃底漆 (金屬製品或 FRP) 永保新系列底漆 (或本公司推薦其他系列底漆)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	1.噴塗 2.刷塗或滾塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。</li> <li>2. 被塗面之水份、油脂、灰塵等附著污物應清除乾淨。</li> <li>3. 稀釋時應使用專用調薄劑以防氣泡或針孔之發生。</li> <li>4. 硬化劑因很容易與空氣中濕氣反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊防止與空氣中水份接觸。</li> <li>5. 因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後，必須在可用時間內用完。</li> <li>6. 一次噴塗厚度超過 50 μ 時，極易產生氣泡，施工時應做有效管制。</li> <li>7. 塗裝器具用完後，應即洗淨以免發生硬化膠固。</li> <li>8. 本項塗料底漆不適合使用噴漆二度底漆。</li> <li>9. 陰雨或潮濕(相對濕度大於 85% 以上)時避免施工，除底材水氣影響附著外，漆磨會有失光的現象。</li> </ol>
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。