



# 虹牌油漆

## 優麗漆黑色(N型)

### POLYURETHANE COATING, BLACK (N-TYPE)

產型	品號	碼別	No.730
用特		途性	由壓克力樹脂及 Polyol Resin 聚合物及不變黃聚異氰酸酯 (Polyisocyanate) 硬化劑，配合特殊黑色顏料精製而成之黑色面漆。 高級木製品、裁縫車台、塑鋼 (F.R.P.) 金屬等製品之黑色面漆。 1. 表面平滑、不刺眼。 2. 耐候性特佳，經久不變色。 3. 耐水、耐油及耐藥品性非常優越。 4. 具有優良之附著性與硬度及耐磨性。
光外遮重粘乾漆理塗混總可耐調調適	澤蓋	度觀力量度間度量隔比物間度劑量漆	有光 黑色 16.7 m <sup>2</sup> /L 以上 (混合漆) 0.9 Kg/L 以上 (混合漆) 60~80 KU (混合漆) (25°C) 指觸 1 小時以內 堅結 6 小時以內 (25°C) 濕膜 60 μ (Micron) 乾膜 30 μ (Micron) 63.2 m <sup>2</sup> /Gal 16.7 m <sup>2</sup> /L 17.9 m <sup>2</sup> /Kg 最少 4 小時 最多 6 個月 主劑：硬化劑=84：16 (重量比) 50% 以上 (混合漆) 4 小時 (混合漆 25°C) 連續 93°C 間歇 121°C No.736 優麗漆調薄劑 10~25% (不含清洗工具) No.711 優麗二度底漆 No.733 優麗鋅鉻黃底漆 永保新系列底漆
貯塗注	藏裝安	定方性	正常情況下，至少一年。 1.噴塗 2.刷塗或滾塗 1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。 2. 被塗面之水份、油脂、灰塵等附著污物應清除乾淨。 3. 稀釋時應使用專用調薄劑以防氣泡或針孔之發生。 4. 硬化劑因很容易與空氣中濕氣反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊防止與空氣中水份接觸。 5. 因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後，必須在可用時間內用完。 6. 一次噴塗厚度超過 50 μ 時，極易產生氣泡，施工時應做有效管制。 7. 塗裝器具用完後，應即洗淨以免發生硬化膠固。 8. 本項塗料底漆不適合使用噴漆二度底漆。 9. 陰雨或潮濕(相對濕度大於 85% 以上)時避免施工，除底材水氣影響附著外，漆磨會有失光的現象。 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。
備	注	註	