



虹牌油漆

優麗透明反光面漆

POLYURETHANE TRANSPARENT REFLECTIVE FINISH COATING

產 品 號 碼	No.741
型 別	由壓克力樹脂 (Acrylic Polyol) 及聚異氰酸脂 (Polyisocyanate) 為主要原料，加上特殊顏料精製而成之二液型透明塗料。
用 途	專用於鋼構、水泥、牆面、石材等需要警示作用之構件上，具有夜間反光警示功能。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 表面平滑美觀，夜間警示效果佳。 2. 高反光性，經久不變色。 3. 耐藥品性非常優異，不易受酸、鹼、油脂、溶劑及鹽類等腐蝕性物質浸蝕。 4. 具有優越附著性與耐磨性。
顏 色	乳白色
重 量	1.0 Kg/ L 以上 (混合漆)
粘 度	60~90 KU (混合漆) (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內 堅結 6 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 85 μ (Micron) 乾膜 30 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	44.3 m ² /Gal 11.7 m ² /L 11.7 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 6 小時 最多 7 天 (25°C)
混 合 比	主劑：硬化劑=86：14 (重量比)
總 不 揮 發 物	40% 以上 (混合漆)
可 用 時 間	5 小時 (混合漆 25°C)
耐 熱 溫 度	連續 93°C 間歇 121°C
調 薄 劑	No.736 優麗面漆調薄劑
調 薄 劑 用 量	20~30% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	No.728S 優麗面漆 No.730 優麗面漆 或公司其他系列優麗面漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少二年。(未開封容器中)
塗 裝 方 法	噴塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。 2. 被塗面之水份、油脂、灰塵等附著污物應清除乾淨。 3. 噴塗時噴槍霧化寬幅要大，可增加反光粒子在塗膜均勻分佈。 4. 噴塗道數越多，反光效果越強，可依客戶需求而增減噴塗道數。 5. 溶劑稀釋量約 20~30% 為主，反光粒子均勻分佈效果較佳。 6. 因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後，必須在可用時間內用完。 7. 硬化劑因很容易與空氣中濕氣反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊防止與空氣中水份接觸。 8. 塗裝器具用完後，應即洗淨以免發生硬化膠化。 9. 乾膜膜厚若超過 50um，易產生氣泡，應特別注意。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM710741XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410