



# 虹牌油漆

## 優麗高固型面漆

### POLYURETHANE COATING

產型	品號	碼別	UP-450
用特	途性		由壓克力樹脂、Polyol Resin 聚合物及不變黃聚異氰酸酯 (Polyisocyanate) 硬化劑構成之二液型高固形聚胺基甲酸酯有色面漆。 船舶、車輛、木製品及金屬、塑鋼 (F.R.P.)、橋樑、煉油廠、發電廠、紙漿廠、化學工廠鋼鐵構造物之面塗用漆。 1. 光澤度高表面平滑美觀。 2. 耐候性特佳，經久不變色、不失光。 3. 耐藥品性非常優良，不易受酸、鹼、油脂、溶劑及鹽類等腐蝕性物質浸蝕。 4. 具有優越之附著性與硬度、柔韌性及耐磨性。
顏閃重粘乾塗漆固理調調適	火	色點量度間隔度積量劑量漆	白色或指定色 25°C (77°F) 1.3 Kg/L 以上 (混合漆) 75~95KU (混合漆 25°C) 指觸 4 小時 (25°C) 最少 4 小時 濕膜 70~140 μ (Micron) 57% 以上 (混合漆) 36 m <sup>2</sup> /Gal      9.5 m <sup>2</sup> /L      6.8 m <sup>2</sup> /Kg (DFT: 60 μ m) No.736 優麗漆調薄劑 5~15% No.1002 永保新白底漆 No.1007 永保新紅丹底漆 (EP-01) No.1009 永保新防銹漆 (EP-02) No.1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03) No.1050 永保新 M.I.O.防銹底漆 (EP-20) No.1061 環氧樹脂高固型塗料 (EP-999) No.700 優麗單液型鋅粉維護防銹漆
貯混可塗無	藏安合用裝氣	定時方噴	正常情況下，至少一年。 主劑：硬化劑=88：12 (重量比) 3 小時 (混合後, 25°C) 1.噴塗 2.刷塗或滾塗 (須訂手刷型) 噴嘴尺寸      0.015"~0.019" 二次空氣壓力      4~6 Kg/cm <sup>2</sup> 壓縮比      30：1 或更大
注	意	事	項 1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。 2. 陰雨或潮濕時，儘量避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。 3. 各項工具於使用畢，須立即洗淨。 4. 於貯槽內施工時，須注意予以充分通風。 5. 塗裝間隔超過規定時間，必須將漆面磨粗，以確保附著力。 6. 硬化劑桶蓋必須蓋緊，以防與空氣中水份反應產生氣泡而膠化。 7. 如因改變手刷或滾塗，請通知本公司業務代表。 8. 陰雨或潮濕(相對濕度大於 85% 以上)時避免施工，除底材水氣影響附著外，漆膜會有失光的現象。