



# 虹牌油漆

## 優麗超耐候面漆

### POLYURETHANE COATING

產 品 號 碼	UP-450F
型 別	由特殊樹脂及不黃變聚異氰酸酯 (Polyisocyanate) 硬化劑構成之二液型超耐候面漆。
用 途	船舶、車輛、木製品及金屬、塑鋼 (F.R.P.)、橋樑、煉油廠、發電廠、紙漿廠、化學工廠鋼鐵構造物之面塗用漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 光澤維持率高，表面平滑美觀。</li> <li>2. 耐候性特佳，經久不變色、不失光。</li> <li>3. 耐藥品性非常優良，不易受酸、鹼、油脂、溶劑及鹽類等腐蝕性物質侵蝕。</li> <li>4. 具有優越之附著性、柔韌性及耐磨性。</li> </ol>
顏 色	白色或指定色
閃 火	20°C
重 量	1.3 Kg/L 以上 因色而異 (混合漆)
粘 度	80~110KU (混合漆 25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內                      堅結 8 小時以內 (25°C)
塗 裝 膜 厚 度	最少 4 小時                              最多 6 個月
漆 體 容 積	濕膜 105 μ (Micron)                  乾膜 60 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	57% 以上
調 劑 用 量	36 m <sup>3</sup> /Gal      9.5 m <sup>3</sup> /L      6.8 m <sup>3</sup> /Kg
適 用 底 漆	No.736 優麗漆調薄劑 10~15%
貯 藏 安 定 性	No.1007 永保新紅丹底漆 (EP-01) No.1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03) No.1050 永保新 M.I.O.防銹底漆 (EP-20) No.1061 環氧樹脂高固型塗料 (EP-999) No.1061GF 環氧樹脂高固型玻璃鱗片塗料 (EP999GF) No.700 優麗單液型鋅粉維護防銹漆
混 用 時 間	正常情況下，至少一年。 主劑：硬化劑=88：12 (重量比) 2 小時 (混合後, 25°C)
可 裝 方 法	無氣噴塗、刷塗或滾塗 (須訂手刷型)
無 氣 噴 塗	噴嘴尺寸                      0.019"~0.023"
	二次空氣壓力                4~6 Kg/cm <sup>2</sup>
	壓縮比                         33：1 或更大
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。</li> <li>2. 陰雨或潮濕(相對濕度大於 85% 以上)時避免施工，除底材水氣影響附著外，漆膜會有失光的現象。</li> <li>3. 各項工具於使用畢，須立即洗淨。</li> <li>4. 於貯槽內施工時，須注意予以充分通風。</li> <li>5. 塗裝間隔超過規定時間，必須將漆面磨粗，以確保附著力。</li> <li>6. 硬化劑桶蓋必須蓋緊，以防與空氣中水份反應產生氣泡而膠化。</li> <li>7. 如因改變手刷或滾塗，請通知本公司業務代表。</li> <li>8. 一次噴塗厚度超過 80 μ 時，極易產生氣泡，施工時應做有效管制。</li> </ol>