



# 虹牌油漆

## 調合漆銀色

### READY-MIXED, ALUMINUM PAINT

產 型 用 特	品 號	碼 別 途 性	No.103 由特殊人造樹脂、乾性油及高品質鋁粉顏料精製而成之銀色面漆。 適用於一般鐵材構造物、路燈及貯槽外部用之防護面漆。 1. 外表呈金屬光澤。 2. 漆膜堅韌、附著力強。 3. 耐候性優良、不變黑。 4. 塗膜呈魚鱗片狀組織，耐水、抗濕性等優。 5. 容易施工。
顏 遮 重 粘 乾 漆 理 塗 總 耐 調 調 適	蓋  燥 膜 論 裝 不 熱 薄 劑 用	色 力 量 度 間 度 量 隔 物 度 劑 量 漆	銀色 20 m <sup>3</sup> /L 以上 0.95 Kg/L 以上 55~75 KU (25°C) 指觸 1 小時以內 濕膜 70 μ (Micron) 54.0 m <sup>3</sup> /Gal 最少 10 小時 (25°C) 45% 以上 連續 80 °C No.805 松香水 (OM-07) 5~10 % (視使用工具而定) No.992 三聚磷酸鋁防銹漆 No.905 紅丹漆 (OP-91) No.906 紅丹防銹漆 (OP-92) No.907 鋅鉻黃底漆 (OP-93) No.911 工程用紅丹漆 (SP-70) (或按本公司指定用法施工) 正常情況下，至少一年。 刷塗、滾塗、噴塗 1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。 2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆解漆膜及腐蝕性鹽類等，附著污物必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。 3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，以及溫度過高 (40°C 以上) 或過低 (10°C 以下時)，應避免施工。 4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。 5. 塗刷工具應先用松香水洗淨後再使用，以防漆膜變黑。 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。
貯 塗 注	藏 裝 意	安 方 事	定 法 項
備		註	