



虹牌油漆

中色調合漆

READY-MIXED PAINT, MEDIUM COLOR SERIES

產 型 用 特	品 號	碼 別 途 性	No.105：淺藍／淺綠／淺黃調合漆 No.150 其它各色 由長油性醇酸樹脂（Alkyd Resin）及耐候性顏料精製而成之中色面漆。 適用於室內外一般鐵材及木材構造物用之面漆。 有良好耐候性，不易褪色失光。 膜堅韌、附著力強。 濕、耐水性優良。 易施工。
光 顏 遮 重 粘	澤 蓋	度 色 力 量 度	80% 以上 各色 12.5 m ³ /L 以上 1.0 Kg/L 以上 75~90 KU (25°C)
乾 漆 理 塗 總 耐 調 調 適	燥 膜 論 塗 裝 不 揮 熱 薄 劑 用 底	時 厚 佈 間 發 溫 度 劑 量 漆	指觸 4 小時以內 濕膜 72 μ (Micron) 52.6 m ³ /Gal 最少 10 小時 (25°C) 55 % 以上 連續 80 °C No.805 松香水 (OM-07) 5~10 % (視使用工具而定) 木材：No.109 油性打底漆白色 鐵材：No.992 三聚磷酸鋁防銹漆 No.906 紅丹防銹漆 (OP-92) No.907 鋅鉻黃底漆 (OP-93)
			No.150 其它各色 堅結 12 小時以內 (25°C) 乾膜 35 μ (Micron) 13.9 m ³ /Kg 間歇 120 °C No.905 紅丹漆 (OP-91) No.911 工程用紅丹漆 (SP-70) (或按本公司指定用法施工)
貯 塗 注	藏 裝 意	安 方 事 項	正常情況下，至少一年。 刷塗、噴塗、滾塗（滾塗需用滾塗型） 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等，附著污物必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，以及溫度過高（40°C 以上）或過低（10°C 以下時），應避免施工。 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。