



虹牌油漆

深色調合漆

READY-MIXED PAINT, DARK COLOR SERIES

產品號碼	No.101：紅色調合漆 No.107：深色調合漆 No.110：#1-23 橙紅／#1-6 彩綠／#1-64 橘紅／#1-93 紫紅調合漆	No.106：黃／藍／深綠色調合漆 No.108：黑色調合漆
型別	由長油性醇酸樹脂（Alkyd Resin）及耐候性顏料精製而成之深色面漆。	
用途	適用於室內外一般鐵材及木材構造物用之面漆。	
特性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 具有良好耐候性，不易褪色失光。 2. 漆膜堅韌、附著力強。 3. 抗濕、耐水性優良。 4. 容易施工。 	
光澤	80% 以上	
顏色	各色	
遮蓋力	No.101／110／106：8 m ² /L 以上	No.107／108：20 m ² /L 以上
重塗量	0.9 Kg/L 以上	
粘附度	75～90 KU（25℃）	
乾燥時間	指觸 4 小時以內	堅結 12 小時以內（25℃）
漆膜厚度	濕膜 65 μ（Micron）	乾膜 35 μ（Micron）
理論塗佈量	58.3 m ² /Gal	15.4 m ² /L 17.1 m ² /Kg
塗裝間隔	最少 10 小時（25℃）	
總不揮發物	55% 以上	
耐熱溫度	連續 80 °C 間歇 120 °C	
調薄劑	No.805 松香水（OM-07）	
調薄劑用量	5～10 %（視使用工具而定）	
適用底漆	<ol style="list-style-type: none"> 1. 木材：No.109 油性打底漆白色 2. 鐵材：No.992 三聚磷酸鋁防銹漆 No.906 紅丹防銹漆（OP-92） No.907 鋅鉻黃底漆（OP-93）（或按本公司指定用法施工） 	
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。	
塗裝方法	刷塗、噴塗、滾塗（滾塗需用滾塗型）	
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。 2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等，附著污物必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。 3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，以及溫度過高（40°C 以上）或過低（10°C 以下時），應避免施工。 4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。 5. No.101 紅色調合漆不適做色母調配淺紅色漆，調色時請用 No.1707 特紅原色漆，以防褪色。 6. No.110 各色漆不適做色母調配淺色漆，以防發生褪色現象。 	
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。	