



虹牌油漆

鮮麗漆 一般用灰色

SYNTHETIC ENAMEL, GENERAL PURPOSE, GRAY

產 型 用 特	品 號	碼 別 途 性	No.508 由醇酸樹脂及特殊合成樹脂為主要成份，配以耐候性顏料精製而成之灰色面漆。 一般鐵材及室內鋼鐵構造物適用之面漆。 1. 乾燥迅速。 2. 耐機械磨損性優良。 3. 塗面平滑，有良好光澤。 4. 價格低廉。 5. 容易施工。
光 顏 遮 重 粘	澤 蓋	度 色 力 量 度	85% 以上 #36 灰 #38 灰 #41 藍灰色 15 m ³ /L 以上 1.0 Kg/ L 以上
乾 漆 理 塗 總 調 調 適	燥 膜 論 裝 不 薄 用	時 厚 佈 間 發 劑 用 漆	70~90 KU (25°C) 指觸 1 1/2 小時以內 濕膜 90 μ (Micron) 42.0 m ³ /Gal 最少 4 小時 55% 以上 No.805 松香水 (OM-07) 5~10 % (不含清洗工具) No.904 防銹漆 (OP-95) No.905 紅丹漆 (OP-91) No.906 紅丹防銹漆 (OP-92) No.907 鋅鉻黃底漆 (OP-93) No.909 紅色防銹漆 (一般用) No.992 三聚磷酸鋁防銹漆 (或本公司推薦其他系列底漆)
貯 塗 注	藏 裝 意	安 方 事	性 法 項
備		註	正常情況下，至少一年。 刷塗、噴塗、滾塗 (滾塗需用滾塗型) 1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄， 但以不超過 規定量為原則。 2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆解漆膜及腐蝕性鹽類等， 附著污物必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。 3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，以及溫度過高 (40°C 以上) 或過低 (10°C 以下時)，應避免施工。 4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM050508XX V1.1

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410