



虹牌油漆

永特龍面漆 (矽變性壓克力樹脂漆)

TOPLONG COATING (SILICONE ACRYLIC)

產 品 號 碼	No.T-200F
型 別	由特殊樹脂與硬化劑配合耐候性顏料，精製而成之二液型面漆。
用 途	建築物外壁、鋁製、不銹鋼等帷幕牆、G.R.C 板或橋樑、發電廠、港灣設施、石化工廠儲槽外部等鋼結構之面塗用高性能防護塗料。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 琺瑯樹脂為無毒性，其耐候性、耐化性特佳。 2. 耐久性與氟素樹脂相似。 3. 具有優良耐污染性。 4. 光澤度高，具有優越之附著性。
光 澤	有光
顏 色	白色或其它顏色有限制（考慮顏料耐候性問題）
閃 火	20°C (68°F) 以上（白色）（混合漆）
重 量	1.0 Kg/ L 以上（混合漆）
粘 度	65~85 KU（混合漆）（25°C）
乾 燥 時 間	指觸 30 分以內 堅結 6 小時以內 完全硬化 7 天（25°C）
漆 膜 厚 度	濕膜 65 μ (Micron) 乾膜 30 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	58 m ³ /Gal 15.4 m ³ /L 14 m ³ /Kg
塗 裝 間 隔	最少 4 小時 最多 5 天（25°C）
混 合 比	主劑：硬化劑=86：14（重量比）
總 不 揮 發 物	55% 以上（白色）（混合漆）
可 用 時 間	4 小時（混合漆）
調 薄 劑 用 量	No.T-200S 永特龍面漆調薄劑 5~15 %（不含清洗工具）
適 用 底 漆	永保新系統底漆 或 永特龍底漆（或本公司指定用法施工）
適 用 面 漆	No.T-200V 永特龍透明漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少半年。
塗 裝 方 法	空氣與無氣噴塗，（如刷塗須另添加消泡劑或訂購“手刷型”）
無 氣 噴 塗	噴 嘴 Graco 317, 619 空氣壓力 3~5 Kg/cm ² 壓 縮 比 28：1 或更大
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主劑與硬化劑必須按規定均勻調合。 2. 陰雨或潮濕時，儘量避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。 3. 各項器具於使用完畢後，應即洗淨。 4. 於密閉室施工時，須注意充分通風。 5. 手刷型亦可做滾塗施工，但因膜厚容易過厚而產生小氣泡，則須特別注意。 6. 有關塗裝系統，請參考施工範例或洽本公司技術部門。

PDM02T200FX V1.0

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410