



虹牌油漆

永麗面漆

VINYL ESTER FINISH

產品號碼	No.1607
型別	由不飽和聚酯樹脂配合顏料精製而成之二液型塗料。
用途	管線、桶槽之防蝕裡襯及 FRP 面漆用。
特性	1. 漆膜堅韌、不龜裂、不剝落。 2. 與 FRP 積層之附著性優異。 3. 耐水、耐溶劑、耐藥品及防蝕性特優。 4. 耐石油油品，如原油、成品油、燃料用油、石油腦及無鉛汽油等無軟化現象之不良反應。 5. 乾燥迅速。
顏色	白色、灰色、棕色
遮蓋力	5 m ² /L 以上 (混合漆)
重量	1.0 Kg/L 以上 (混合漆)
粘度	68~85 KU (混合物 25°C)
耐熱溫度	最高 100°C (依化學品及濃度而定)
乾燥時間	指觸 2 小時以內 堅結 8 小時以內 (25°C)
漆膜厚度	乾膜 50~100 μ (Micron) 濕膜 50~100 μ (Micron)
理論塗佈量	34.4 m ² /Gal @ 100 μ/DFT
混合比	主劑：促進劑=100 : 0.8 ~ 1.5 (重量比)
可用時間	20 分鐘以內 (混合物 20°C)
總不揮發物	98 ± 2 %
固體容積	98 ± 2 %
調薄劑	不需使用
適用底漆	No.1606 永麗玻璃纖維積層塗料 No.1612 永麗玻璃鱗片塗料
塗裝方法	刷塗、噴塗、無氣噴塗
保存期限	三個月 / 5°C 一個月 / 25°C 十二天 / 30°C
施工注意事項	1. 調薄劑僅供清洗工具，不得加入其中使用。 2. 主劑與硬化劑須充份攪拌均勻，玻璃纖維須完全浸潤，不可有殘留氣泡。 3. 陰雨、潮濕氣候或大氣相對濕度在 85% RH 以上時避免施工。 4. 施工時請戴手套，以免皮膚接觸。 5. 施工現場最好有冷凍貨櫃儲存材料，以免變質。 6. 桶槽內施工，應有通風設施裝置。
備註	油漆實際塗佈量會依配塗物的形狀大小、工作環境而改變。