



# 虹牌油漆

## 永麗面漆 (耐高溫抗強酸型)

VINYL ESTER FINISH, HT

產品號碼	No.1607HT
型別	由不飽和聚酯樹脂配合顏料精製而成之二液型塗料。
用途	管線、貯槽、地板之防蝕裡襯及 FRP 面漆抗強酸用。
特性	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 漆膜堅韌、不龜裂、不剝落。</li><li>2. 與 FRP 積層之附著性優異。</li><li>3. 耐強酸及防蝕性特優。</li><li>4. 耐石油油品，如原油、成品油、燃料用油、石油腦及無鉛汽油等，無軟化現象之不良反應。</li><li>5. 乾燥迅速。</li></ol>
顏色	白色、灰色、棕色或指定色
遮蓋力量	5 m <sup>2</sup> /L 以上 (混合漆)
重量	1.0 Kg/L 以上 (混合漆)
粘度	68~78KU (混合漆 25°C)
乾燥時間	指觸 2 小時以內                      堅結 8 小時以內 (25°C)
漆膜厚度	乾膜 50~100 μ (Micron)              濕膜 50~100 μ (Micron)
耐熱溫度	最高 120°C (依化學品及濃度而定)
理論塗佈量	34.4 m <sup>2</sup> /Gal (乾膜 100 μ)
混合比	主劑：促進劑=100：0.8~1.5 (重量比) (或依製造廠商規定比例)
可用時間	20 分鐘以內 (混合漆 25°C)
總不揮發物	98 ± 2 %
固體容積	98 ± 2 %
調薄劑	丙酮、MIBK (清洗工具用)
適用底漆	No.1606HT 永麗玻璃纖維積層塗料 (耐高溫抗強酸型) No.1612HT 永麗玻璃鱗片塗料 (耐高溫抗強酸型)
施工方法	刷塗、滾塗、無氣噴塗
保存期限	三個月 / 5°C              一個月 / 25°C              十二天 / 30°C
施工注意事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 調薄劑僅供清洗工具，不可加入其中使用。</li><li>2. 主劑及硬化劑須充分攪拌均勻，玻璃纖維須完全浸潤，不可殘留氣泡。</li><li>3. 陰雨、潮濕氣候或大氣相對濕度在 85% RH 以上時避免施工。</li><li>4. 施工時請戴手套，以避免皮膚接觸。</li><li>5. 施工現場最好有冷凍貨櫃儲存材料，以免變質。</li><li>6. 桶槽內施工，應有通風設施裝置。</li></ol>
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM701607HT V1.0

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

## 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410