



虹牌油漆

永麗玻璃鱗片塗料

VINYL ESTER GLASS FLAKE LINING

產 品 號 碼	No.1612
型 別	由不飽和聚酯樹脂及玻璃鱗片構成之塗料。
用 途	耐酸、鹼、水、溶劑等桶槽之裡襯塗裝。
特 性	<ol style="list-style-type: none">1. 堅硬、平滑、無縫不滲透。2. 耐化性特強，特別適用於嚴重之腐蝕環境。3. 與金屬面及水泥面之附著力強、不龜裂、不剝落。4. 不受冷熱溫差之影響而變形。
顏 色	白色、紅色、灰色
重 量	1.20 Kg/L 以上
粘 度	100 KU 以上 (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 3 小時以內 堅結 8 小時以內 (25°C)
塗 裝 間 隔	最少 1 小時 最多 3 天
漆 膜 厚 度	乾膜 250 μ (Micron) 濕膜 250 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	0.65 Kg/m ² (500 μ) 1.3 Kg/m ² (1m/m)
混 合 比	主劑：硬化劑=100：0.8~1.5 (重量比)
調 薄 劑	丙酮、MIBK (清洗工具用)
可 用 時 間	45 分鐘以內 (25°C)
總 不 揮 發 物	98 \pm 2 %
固 體 容 積	98 \pm 2 %
適 用 底 漆	水泥面：No.1015CP 鋼鐵面：No.1615SP
適 用 上 塗 漆	No.1607 永麗面漆
施 工 法	無氣噴塗、刷塗、滾塗、鏟抹
保 存 條 件	須貯存於 5°C 以下
保 存 期 限	三個月 / 5°C 一個月 / 25°C 十二天 / 30°C
施 工 注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none">1. 調薄劑僅供清洗工具，不可加入其中使用。2. 主劑及硬化劑須充分攪拌均勻，施工須表面平整，不可有針孔。3. 陰雨、潮濕氣候或大氣相對濕度在 85% RH 以上時避免施工。4. 施工時請戴手套，以避免皮膚接觸。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM701612XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410