



虹牌油漆

永麗玻璃鱗片塗料 (耐高溫抗強酸型)

VINYL ESTER GLASS FLAKE LINING, HT

產品號碼	No.1612HT	
型別	由不飽和聚酯樹脂及玻璃鱗片構成之耐高溫塗料。	
用途	耐酸、鹼、水、溶劑等桶槽之裡襯塗裝。	
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 堅硬、平滑、無縫不滲透。2. 耐化性特強，特別適用於嚴重之腐蝕環境。3. 與金屬面及水泥面之附著力強、不龜裂、不剝落。4. 不受冷熱溫差之影響而變形。5. 可長期耐高溫 120°C (依化學品及濃度而定)。	
顏色	白色、紅色、灰色	
重量	1.20 Kg/L 以上	
粘度	110 KU 以上 (25°C)	
乾燥時間	指觸 3 小時以內	堅結 8 小時以內 (25°C)
塗裝間隔	最少 1 小時	最多 3 天
漆膜厚度	乾膜 250 μ (Micron)	濕膜 250 μ (Micron)
理論塗佈量	0.65 Kg/m ² (500 μ)	1.3 Kg/m ² (1m/m)
混合比	主劑：促進劑 = 100：0.8~1.5 (重量比)	
調薄劑	丙酮、MIBK (清洗工具用)	
可用時間	90 分鐘以內 (25°C)	
總不揮發物	98 \pm 2 %	
固體容積	98 \pm 2 %	
適用底漆	水泥面：No.1015CP	鋼鐵面：No.1615SP
適用上塗漆	No.1607 永麗面漆	
施工法	無氣噴塗、刷塗、滾塗、鏟抹	
保存條件	須貯存於 5°C 以下	
保存期限	三個月 / 5°C	一個月 / 25°C 十二天 / 30°C
施工注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 調薄劑僅供清洗工具，不可加入其中使用。2. 主劑及硬化劑須充分攪拌均勻，施工須表面平整，不可有針孔。3. 陰雨、潮濕氣候或大氣相對濕度在 85% RH 以上時避免施工。4. 施工時請戴手套，以避免皮膚接觸。	
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。	

PDM701612HT V1.0

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410