



# 虹牌油漆

## 永麗補土

### POLYVINYL ESTER PUTTY

產 品 號 碼	No.1613
型 別	由聚合酯樹脂 (Polyvinyl Resin) 與特殊填充顏料，配合硬化劑精製而成之反應型補土。
用 途	機械製品、鑄造機件及汽板金用補土。
特 性	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 乾燥迅速、堅硬、平滑：適用於嚴重之腐蝕環境。</li><li>2. 附著力與可撓性良好、與金屬面、水泥面之附著力強，不龜裂、不剝落。</li><li>3. 抗溼、耐水性與防銹性能非常優良。</li><li>4. 容易研磨，不受冷熱溫差之影響而變形。</li><li>5. 不含揮發性溶劑，塗膜不會收縮。</li></ol>
顏 色	灰白色
粘 度	膏狀 (25°C)
可 研 磨 時 間	約 2 小時 (25°C)
混 合 比	主劑：硬化劑=100：1 (夏天)      主劑：硬化劑=100：1.5 (冬天)
總 不 揮 發 物	98% 以上 (混合漆)
可 用 時 間	25 分內 (混合漆 25°C)
保 存 期 限	三個月 / 5°C      一個月 / 25°C      十二天 / 30°C
塗 裝 方 法	鏤填
施 工 注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵、鐵銹等附著污物必須清除乾淨。</li><li>2. 因可用時間很短，主劑與硬化劑按規定比例調合均勻後，應立即使用。</li><li>3. 凸出填泥，應於未硬化前刮平，以利砂磨作業。</li><li>4. 請貯存於陰暗處，以防變質硬化。</li></ol>