



虹牌油漆

永麗樹脂底漆 (水泥面用)

VINYL ESTER SEALER / PRIMER (for concrete)

| | |
|--------|---|
| 產品號碼 | No.1615CP |
| 型別 | 由不飽和聚酯樹脂與促進劑所構成之二液型底漆。 |
| 用途 | 管線、貯槽、工廠設施、地板等水泥面構造物專用之接著底漆。 |
| 特性 | 1.乾燥迅速，四小時即可做上塗。 2.具優良之附著性與可撓性。 3.耐水、耐溶劑、耐藥品及防蝕性特優。 4.與不飽和聚酯樹脂之 FRP 積層或永麗玻璃鱗片塗料層間附著特優。 |
| 顏色 | 透明 |
| 重量 | 1.0 Kg/L 以上 (混合漆) |
| 粘度 | 70~90 KU (混合漆 25°C) |
| 乾燥時間 | 指觸 1 小時以內 堅結 4 小時以內 (25°C) |
| 塗裝間隔 | 最少 4 小時 最多 10 天 |
| 漆膜厚度 | 乾膜 50~100 μ (Micron) 濕膜 50~100 μ (Micron) |
| 理論塗佈量 | 0.1 Kg/m ² (乾膜 100 μ) |
| 混合比 | 主劑：促進劑 = 100 : 1~1.5 (重量比) (或依製造廠商規定比例) |
| 調薄劑 | 丙酮、MIBK (清洗工具用) |
| 可用時間 | 20 分鐘以內 (混合漆 25°C) |
| 總不揮發物 | 98 \pm 2 % |
| 固體容積 | 98 \pm 2 % |
| 適用上塗漆 | 不飽和聚酯樹脂之 FRP 積層或鱗片漆等之永麗系統 |
| 施工方法 | 刷塗、滾塗、無氣噴塗、噴塗 |
| 保存條件 | 須貯存於 5°C 以下。 |
| 保存期限 | 三個月 / 5°C 一個月 / 25°C 十二天 / 30°C |
| 施工注意事項 | 1. 被塗面之水份、油脂、灰塵等附著污物必須清除乾淨。 2. 塗裝器具用完後，應即洗淨以免發生硬化膠固。 3. 施工現場最好有冷凍貨櫃儲存材料，以免變質。 4. 桶槽內施工，應有通風設施裝置。 |
| 備註 | 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。 |

PDM701615CP V1.0

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410