



虹牌油漆

永氟龍透明面漆

YUNG FLON CLEAR VARNISH

產 品 號 碼	No. 5302F
型 別	由氟素樹脂與不變黃聚異氰酸酯硬化劑構成二液型透明面漆。
用 途	增加有色面漆之光澤保持、防止老化用。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 氟素塗料為安全性、耐候性、耐藥品性、耐污染性特別優良之性能，目前為製造油漆中最新、最有價值的合成樹脂塗料。 2. 耐久性比一般塗料強數倍。 3. 光澤度高，表面平滑美觀。 4. 具有優越之附著性、硬度及耐磨性。
光 澤 度	有光，70% 以上 (60°)
顏 色	透明
閃 火 點	20°C (68°F)
重 量	0.85 Kg/L 以上 (混合物)
粘 度	50~70 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 30 分以內 堅結 6 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 73μ (Micron) 乾膜 30μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	51.8 m ² /Gal 13.7 m ² /L 16.0 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 12 小時 最多 6 個月
混 合 比	主劑：硬化劑=90：10 (重量比)
總 不 揮 發 物	35% 以上 (混合物)
可 用 時 間	6 小時 (混合漆 25°C)
調 薄 劑	5400S 永氟龍面漆調薄劑
調 薄 劑 用 量	15~30% (不含清洗工具)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	噴塗，(刷塗須另添加消泡劑或訂購“手刷型”)
施 工 注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合。 2. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物必須清除乾淨。 3. 稀釋時應使用專用調薄劑以防氣泡或針孔。 4. 硬化劑因容易與空氣中水份反應產生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊以防與空氣中水份接觸。 5. 因有可用時間之限制，主劑與硬化劑混合後，須在可用時間內用畢。 6. 一次塗厚度請按規定漆膜施工，以防氣泡產生，施工時應作有效管制。 7. 塗裝器具用完後應即洗淨以免發生硬化膠固。 8. 手刷型亦可做滾塗施工，但優麗漆或永氟龍滾塗時，膜厚容易過厚而產生小氣泡，則須特別注意。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。