



虹牌油漆

永 氟 龍 面 漆 YUNG FLON PAINT

產 品 號 碼	No.5400F
型 別	由氟素樹脂與不變黃聚異氰酸酯硬化劑構成之二液型面漆。
用 途	車輛、建材、建築、金屬、塑鋼、橋樑、鋼鐵構物及混凝土結構等製品之面塗用漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 氟素塗料具安全性、耐候性、耐藥品性、耐污染性特別優良之性能，目前為製造油漆中最新、最有價值的合成樹塗料。 2. 耐久性比一般塗料強數倍。 3. 光澤度高、表面平滑美觀。 4. 具有優越之附著性、硬度及耐磨性。
光 澤	有光，70% 以上
顏 色	有限制
閃 火	20°C (68°F)
重 量	1.0 Kg/L 以上 (混合物 25°C)(因色而異)
粘 度	60~90 KU (混合漆 25°C)
乾 燥 時 間	指觸 30 分以內 堅結 6 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 75 μ (Micron) 乾膜 30 μ (Micron)
塗 佈 量	50.3 m ² /Gal 13.3 m ² /L 13.3 m ² /Kg
論 裝 間 隔	最少 12 小時 最多 6 個月
混 合 比	主劑：硬化劑=90：10 (重量比)
總 不 揮 發 物	50% 以上 (混合漆)
可 用 時 間	6 小時 (混合漆 25°C)
耐 熱 溫 度	連續 93°C 間歇 121°C
調 薄 劑 用 量	No.5400S 永氟龍面漆調薄劑 15~30% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	無機鋅粉底漆及永氟龍類底漆 (或按本公司用法施工)
適 用 面 漆	No.5302F 永氟龍透明面漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	噴塗，(刷塗須另添加消泡劑或訂購“手刷型”)
無 氣 噴 塗	噴 嘴 Graco 615~619 空氣壓力 3~6 Kg/cm ² 壓 縮 比 45：1、30：1、23：1
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合。 2. 被塗面之水份、油脂、污泥、灰塵等附著污物，必須清除乾淨始可施工。 3. 稀釋時應使用專用調薄劑，以防氣泡或針孔之發生。 4. 硬化劑因容易與空氣中水份反應產生氣與膠化，必須將桶蓋蓋緊以防與空氣中水份接觸。 5. 因有可用時間之限制，主劑與硬化劑混合後，須在可用時間內用畢。 6. 一次施塗厚度請按規定施工，以防氣泡產生，施工時應作有效管制。 7. 塗裝器具用完後，應即洗淨以免發生硬化膠固。 8. 手刷型亦可做滾塗施工，但優麗漆或永氟龍滾塗時，膜厚容易過厚而產生小氣泡，則須特別注意。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小，工作環境而改變。

PDM185400FX V1.2

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410