



虹牌油漆

永氟龍高膜厚面漆

HIGH BUILD FLUORO CARBON PAINT

產 品 號 碼	No.54HB
型 別	由氟碳樹脂及不變黃聚異氰酸酯 (Polyisocyanate) 硬化劑構成之二液型高固形成份有色面漆。
用 途	船舶、車輛、木製品及金屬、塑鋼 (F.R.P.)、橋樑、煉油廠、發電廠、紙漿廠、化學工廠鋼鐵構造物之面塗用漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 光澤度高,膜厚可一次噴塗達 60 μm。 2. 耐候性特佳,經久不變色、不失光。 3. 耐藥品性非常優良,不易受酸、鹼、油脂、溶劑及鹽類等腐蝕性物質侵蝕。 4. 具有優越之附著性與柔韌性及耐磨性。 5. 施工性佳。
顏 色	各色
閃 火 點	20°C (68°F)
重 量 度	1.0 Kg/L 以上 (混合漆)
粘 度	70~130KU (混合漆 25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內
塗 裝 膜 厚 度	最少 4 小時
漆 膜 容 積 量	濕膜 105 μ (Micron)
固 體 容 積 量	50% 以上 (混合漆)
理 論 塗 佈 量	36.0 m ² /Gal 9.5 m ² /L 6.7 m ² /Kg
調 劑 用 量	No.5400S 永氟龍調薄劑
適 用 底 漆	10~20% (重量比)
	No.1007 永保新紅丹底漆 (EP-01)
	No.1009 永保新防銹漆 (EP-02)
	No.1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03)
	No.1050 永保新 M.I.O.防銹底漆 (EP-20)
	No.1061 環氧樹脂高固型塗料 (EP-999)
	No.1061GF 環氧樹脂玻璃鱗片高固型塗料 (EP-999GF)
	No.700 優麗單液型鋅粉維護防銹漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下,至少一年。
混 用 時 間	主劑:硬化劑=90:10 (重量比)
可 裝 方 法	8 小時 (混合後 25°C)
塗 氣 噴 塗	噴塗、刷塗、滾塗
	噴嘴尺寸 0.019"~0.023"
	二次空氣壓力 4~6 Kg/cm ²
	壓縮比 33:1 或更大
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。 2. 陰雨或潮濕(相對溼度 85% 以上)時,避免施工,尤以表面潮濕者,必須使之完全乾燥。 3. 各項工具於使用畢,須立即洗淨。 4. 於貯槽內施工時,須注意予以充分通風。 5. 塗裝間隔超過規定時間,必須將漆面磨粗,以確保附著力。 6. 硬化劑桶蓋必須蓋緊,以防與空氣中水份反應產生氣泡而膠化。