



# 虹牌油漆

## 無錫滑膜型防污漆

### TIN-FREE HYDROLYSIS SELF POLISHING A/F

產 品 號 碼	SP-99K/SP-99KK/SP-99-3K
用 途	由不含錫之滑膜型樹脂及無機藥品構成之滑膜型長效能船底防污漆。 船底用長期防污面漆，漆膜表面因水流之衝擊，可以均勻研磨，平滑如海豹，能節省大量燃料、不污染海水，其防污期限與漆膜厚度成正比。可用於漁船。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 無錫型樹脂，不會污染海洋環境。</li> <li>2. 受水流沖擊，可保新鮮而平滑之漆膜。</li> <li>3. 漆膜平滑，減少阻力，節省燃料。</li> <li>4. 可抑制海生物附著之效果優異，並可耐海洋浮油。(SP-99-3K &gt; SP-99KK &gt; SP-99K)</li> <li>5. 乾燥極速。</li> <li>6. 漆膜堅韌。</li> <li>7. 高速船舶用，如貨櫃船、水翼船。</li> </ol>
光 澤	平光
顏 色	棕紅色、棕色、藍綠色
閃 火	26°C (80°F) 以上
重 量	1.3 Kg/L 以上
黏 度	80~100 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內                      堅結 4 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 150 ~ 300 μ (6.0 ~ 12.0 mil) 乾膜 75 ~ 150 μ (3.0 ~ 6.0 mil)
固 體 容 積	50.0%
理 論 塗 佈 量	3.33~6.66 m <sup>2</sup> /L                      0.150~0.300 L/m <sup>2</sup>
塗 裝 間 隔	最少 6 小時 (25°C)
調 薄 劑	No.1407 橡膠漆調薄劑 (RP-71)
調 薄 劑 用 量	5~10% (重量率)
適 用 底 漆	SP-47 永保新船舶全船通用底漆 (EP-111) SP-50 永保新柏油一度船底防銹漆 (EP-05) RA-12 橡膠一度船底防銹漆，厚塗
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少半年。
施 工 法	無氣噴塗
無 氣 噴 塗 作 業	噴嘴 尺寸 0.021" ~ 0.035" 二次空氣壓力 5 ~ 6 Kg/cm <sup>2</sup> 壓 縮 比 45:1 或更大
施 工 注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 噴塗施工時，必須注意一切安全措施。</li> <li>2. 第一道及第二道，須使用不同顏色漆，以便分辨。</li> </ol>
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。