



虹牌油漆

無錫滑膜型防污漆

TIN-FREE HYDROLYSIS SELF POLISHING A/F

產 品 號 碼	SP-99K/SP-99KK/SP-99-3K
型 別	由不含錫之滑膜型樹脂及無機藥品構成之滑膜型長效能船底防污漆。
用 途	船底用長期防污面漆，漆膜表面因水流之衝擊，可以均勻研磨，平滑如海豹，能節省大量燃料、不污染海水，其防污期限與漆膜厚度成正比。可用於漁船。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 無錫型樹脂，不會污染海洋環境。 2. 受水流沖擊，可保新鮮而平滑之漆膜。 3. 漆膜平滑，減少阻力，節省燃料。 4. 可抑制海生物附著之效果優異，並可耐海洋浮油。(SP-99-3K > SP-99KK > SP-99K) 5. 乾燥極速。 6. 漆膜堅韌。 7. 高速船舶用，如貨櫃船、水翼船。
光 澤	平光
顏 色	棕紅色、棕色、藍綠色
閃 火	26°C (80°F) 以上
重 量	1.3 Kg/L 以上
黏 度	80~100 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內 堅結 4 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 150 ~ 300 μ (6.0 ~ 12.0 mil) 乾膜 75 ~ 150 μ (3.0 ~ 6.0 mil)
固 體 容 積	50.0%
理 論 塗 佈 量	3.33~6.66 m ² /L 0.150~0.300 L/m ²
塗 裝 間 隔	最少 6 小時 (25°C)
調 薄 劑	No.1407 橡膠漆調薄劑 (RP-71)
調 薄 劑 用 量	5~10% (重量率)
適 用 底 漆	SP-47 永保新船舶全船通用底漆 (EP-111) SP-50 永保新柏油一度船底防銹漆 (EP-05) RA-12 橡膠一度船底防銹漆，厚塗
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少半年。
施 工 法	無氣噴塗
無 氣 噴 塗 作 業	噴嘴 尺寸 0.021" ~ 0.035" 二次空氣壓力 5 ~ 6 Kg/c m ² 壓 縮 比 45:1 或更大
施 工 注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 噴塗施工時，必須注意一切安全措施。 2. 第一道及第二道，須使用不同顏色漆，以便分辨。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。