



虹牌油漆

橡膠一度船底防銹漆

RAINBOW C.R. A/C

產 品 號 碼	SP-16 (RA-11)
型 別	由氯化橡膠 (Chlorinated Rubber) 及鋁粉顏料構成之船底防銹漆。
用 途	船底、水線及船邊部位用防銹底漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 乾燥極速，附着力極強。 2. 耐候性極優。 3. 耐海水及耐油性極優。 4. 耐機械磨損力極優。 5. 抗電蝕性優良。
光 澤	平光
顏 色	銀色、銀紅色
閃 火 點	26°C (80°F) 以上
重 量	1.20 Kg/L 以上
黏 度	70~90 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 100 μ (4.0 mil) 乾膜 40 μ (1.6 mil)
理 論 塗 佈 量	37.9 m ² /Gal 10.0 m ² /L 8.3 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 3 小時 (25°C)
固 體 容 積	40% 以上
調 薄 劑	No.1407 橡膠漆調薄劑 (RP-71)
調 薄 劑 用 量	5~10% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	No. 908 金屬表面處理劑 (伐銹底漆) (SP-01/02) No. 1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03) No. 1021 無機鋅粉預塗底漆 SHOP PRIMER (SP-09) SP-08 永保新非鋅粉預塗底漆 (二液型)
適 用 面 漆	氯化橡膠、油性樹脂系船舶面漆、船底漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少半年。
塗 裝 方 法	無氣噴塗、刷塗、滾塗
施 工 注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定用量為原則。 2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈舊漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。 3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天時，應避免施工。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。