



# 虹牌油漆

## 永保新船舶全船通用底漆

### EPOXY GENERAL PURPOSE PRIMER

產 品 號 碼	SP-47 (EP-111)
型 別	由環氧樹脂構成之二液型高固型成份船邊、水線及船底通用防銹底漆。
用 途	船舶外板、船邊、水線及船底通用防銹底漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 可上塗或被塗多種型式塗料，為最佳維修、環保油漆。</li> <li>2. 漆膜堅硬而柔韌，耐磨損性特優。</li> <li>3. 耐海水及多數化學藥品性特優。</li> <li>4. 防銹性能及附著力特優。</li> <li>5. 為多用途底面兩用漆。</li> </ol>
光 澤	平光
顏 色	棕色、銀色、灰色、綠色及藍色
閃 火	14°C (57°F) 以上
重 量	1.3 Kg/L 以上 (混合物)
黏 度	95~115 KU (混合物 25°C)
乾 燥 時 間	指觸 2 小時以內 堅結 8 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
塗 膜 厚 度	濕膜 155 μ ~ 230 μ (6.4~9.6 mil) 乾膜 100 μ ~ 150 μ (4~6 mil)
固 體 容 積	65.0 ± 2.0%
理 論 塗 佈 量	23.7 m <sup>2</sup> /Gal 6.25 m <sup>2</sup> /L @ 100 μ
塗 裝 間 隔	最少 8 小時 最多 7 天 (調合漆) 15 天 (氯化橡膠、油性水泥漆) 30 天 (永保新、優麗漆)
混 合 漆	主劑：硬化劑=94：6 (重量率)
可 用 時 間	2 小時 (混合物 25°C)
調 薄 劑	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
調 薄 劑 用 量	0~10% (重量率)
適 用 底 漆	No.1021 無機鋅粉預塗底漆 SHOP PRIMER (SP-09) No.1011 無機鋅粉底漆 (IZ-01) No.1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03)
適 用 面 漆	永保新面漆、永美塑膠面漆、氯化橡膠面漆、優麗面漆或船底防污漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	無氣噴塗、刷塗、滾塗
無 氣 噴 塗 作 業	噴 嘴 尺 寸 0.021"~0.029" 二 次 空 氣 壓 力 5~6 Kg/c m <sup>2</sup> 壓 縮 比 33：1 或 更 大
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主劑與硬化劑，必須按規定比例，均勻調合。</li> <li>2. 各項工具於使用完畢，須立即洗淨。</li> <li>3. 於貯槽內施工時，須注意予以充分通風。</li> <li>4. 水線底下，第一道必使用銀色，以增強其陰極防蝕效果。</li> </ol>

PDM33SP47XX V1.1

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410