



虹牌油漆

永保新柏油一度船底防銹漆

EPOXY COAL-TAR ANTI-CORROSIVE PRIMER

產型	品號	碼別	SP-50 (EP-05) 含有柏油 / SP-50-1 (EP-05-N) 不含柏油
用特		途性	由高級煤焦油 (Coal-Tar) 與環氧樹脂及特殊硬化劑，配合鋁粉防銹顏料精製而成之二液型厚塗防銹漆。 船底用防銹底漆。 1. 噴塗一道即可得 125 μ 以上厚漆膜。 2. 漆膜堅韌，耐磨性極優。 3. 耐水、耐海水與耐油及耐藥品性極優。 4. 抗電蝕性極強。 5. 價格較低廉。
顏光	澤	色度	銀棕色、黑色 半光
重黏		量度	1.2 Kg/L 以上 (混合漆)
乾漆	燥膜	時厚	90~110 KU (混合漆 25°C)
固理	論塗佈	間度積	指觸 3 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
塗可	裝用	量隔	濕膜 220 μ 乾膜 125 μ
混	合	間比	57% 以上 (混合漆)
調調	薄劑	劑量	17.2 m ³ /Gal 4.5 m ³ /L 3.8 m ³ /Kg
適	用底	漆	最少 18 小時 最多 5 天 (25°C)
貯藏	安	定	8 小時 (混合漆 25°C)
塗裝	方	法	EP-05 主劑：硬化劑=90.5：9.5 (重量比)
施	工	注	EP-05-N 主劑：硬化劑=95：5 (重量比)
		意	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
		事	5~15% (不含清洗工具)
		項	No.1021 無機鋅粉預塗底漆 SHOP PRIMER (SP-09)
			SP-08 非鋅粉預塗底漆
			No.908 金屬表面處理劑 (伐銹底漆) (SP-01/02)
			No.1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03)
			No.1011 無機鋅粉底漆 (IZ-01)
			SP-49 永保新多用途底漆
			正常情況下，至少一年。
			無氣噴塗、刷塗、滾塗
			1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合後才可使用。
			2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。
			3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥。
			4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。
			5. 在貯槽內施工時，必須注意充分的通風。
			6. 塗裝間隔超過規定時間時，必須將漆面磨粗以增加附著力。
			7. 因有滲出柏油現象，不能再塗有色面漆。如欲上塗淺色面漆，請使用 SP-50-1 永保新無柏油一度船底防銹漆 (EP-05-N)。
備		註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM323250XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410