



# 虹牌油漆

## 紅丹漆

### HIGH RED LEAD PRIMER

產 型 用 特	品 號	碼 別 途 性	SP-54 (OP-91) 由醇酸樹脂及特殊樹脂，配以高成份紅丹粉精製而成之防銹漆。 鋼鐵構造物良好之防銹底漆。 1. 乾燥迅速，附著力強。 2. 耐海水性，耐油性優良。 3. 防銹性能極佳，經 240 小時浸 3% 鹽水試驗無異狀。 4. 容易施工。
顏 光 遮 重 黏 乾 漆 理 塗 固 調 調 適 貯 塗 施	澤 蓋  燥 膜 論 裝 體 薄 薄 用 藏 裝 工	色 度 力 量 度 間 度 量 隔 積 劑 量 漆 性 法 項	橙紅色 平光 10 m <sup>3</sup> /L 以上 1.65 Kg/L 以上 80~100 KU (25°C) 指觸 1/2 小時以內 濕膜 85 μ (Micron) 44.7 m <sup>3</sup> /Gal      11.8 m <sup>3</sup> /L      7.1 m <sup>3</sup> /Kg 最少 6 小時 (25°C) 47% No.805 松香水 (OM-07) 5~10% (不含清洗工具) 虹牌醇酸樹脂船舶漆 正常情況下，至少三年。 噴塗、刷塗、滾塗 1. 使用前必須充份攪辦均勻，油漆如太稠時，可酌加稀釋劑調節，但以不超過規定量為原則。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、損毀或鬆解漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。 3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，應避免施工。 4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。
備		註	