



# 虹牌油漆

## 防 銹 漆

### RED OXIDE PRIMER

產 品 號 碼	SP-56 (OP-95)
型 別	由醇酸樹脂、特殊樹脂及氧化鐵顏料構成之防銹底漆。
用 途	鋼鐵構造物大量使用之廉價防銹底漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 乾燥迅速，附着力強。</li> <li>2. 耐候性及耐磨性優良。</li> <li>3. 具有良好耐水性。</li> <li>4. 容易施工。</li> <li>5. 價格低廉。</li> </ol>
顏 色	橙紅色
光 澤	平光
遮 蓋	1.2 m <sup>2</sup> /L 以上
重 黏	1.3 Kg/L 以上
乾 燥 時 間	70~85 KU (25°C)
漆 膜 厚 度	指觸 1 小時以內                      堅結 4 小時以內
理 論 塗 佈 量	濕膜 90 μ (Micron)                      乾膜 40 μ (Micron)
塗 裝 間 隔	41 m <sup>2</sup> /Gal                      11.0 m <sup>2</sup> /L                      8.5 m <sup>2</sup> /Kg
固 體 容 積 劑	最少 6 小時 (25°C)
調 薄 劑 用 量	44% 以上
適 用 面 漆	No.805 松香水 (OM-07)
貯 藏 安 定 性	5~10% (不含清洗工具)
塗 裝 方 法	No.908 金屬表面處理劑 (伐銹底漆) (SP-01/02)
施 工 注 意 事 項	No.905 紅丹漆 (OP-91)
備 註	<p>虹牌醇酸樹脂船舶漆</p> <p>正常情況下，至少三年。</p> <p>噴塗、刷塗、滾塗</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用前必須充份攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加稀釋劑調節，但 不超過規定量為原則。</li> <li>2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、損毀或鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等， 附著污物必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。</li> <li>3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，應避免施工。</li> <li>4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。</li> </ol> <p>油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。</p>