



虹牌油漆

永美塑膠水線漆

VINYL BOOTTOPPING

產 品 號 碼	SP-25 (VF-53)
型 別	由氯乙烯樹脂及耐候性黑色顏料構成之水線漆。
用 途	水線部位用面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 乾燥極速，與永美防銹漆之附著力極強。 2. 耐海水性及耐油性極優。 3. 抗海洋氣候，耐鹽霧侵蝕。 4. 漆膜堅牢、柔韌。
光 澤	有光
顏 色	黑色
閃 火 點	8°C (46°F)
重 量	1.0 Kg/L 以上
黏 度	70~85 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 30 分以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 95 μ (3.8 mil) 乾膜 35 μ (1.4 mil)
理 論 塗 佈 量	40.0 m ² /Gal 10.5 m ² /L 10.5 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 3 小時 (25°C)
固 體 容 積	37% 以上
調 薄 劑	SP-36 永美塑膠漆調薄劑
調 薄 劑 用 量	5~10% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	SP-32 永美塑膠船底防銹漆 (VA-11) SP-30 永美塑膠紅丹漆 永保新系列底漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	無氣噴塗、刷塗
施 工 注 意 事 項	天候陰雨、有霧或濕度超過 85% RH 時，勿施工塗刷永美漆類。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。