



虹牌油漆

甲板漆

DECK PAINT

產品號碼	SP-59 (OD-41) / SP-62 (OD-44)
型別	由酞酸酐樹脂、特殊樹脂及耐候性顏料構成之甲板漆。
用途	鋼鐵甲板用面漆。
特性	1. 漆膜柔韌、緻密。 2. 耐磨性、耐候性優良。 3. 耐油性及耐水性優良。 4. 附著力優良。 5. 容易施工。
光澤	有光
顏色	SP-59 棕紅色 / SP-62 綠色 / 黑色或灰色
閃火點	30°C (86°F) 以上
重黏度	1.20 Kg/L 以上
乾燥時間	指觸 1 小時以內 堅結 8 小時以內 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 80 μ (3.2 mil) 乾膜 35 μ (1.4 mil)
理論塗佈量	47.3 m ² /Gal 12.5 m ² /L 11.4 m ² /Kg
塗裝間隔	最少 8 小時
固體容積	44% 以上
調薄劑	No. 805 松香水 (OM-07)
調薄劑用量	5~10% (不含清洗工具)
適用底漆	SP-54 紅丹漆 (OP-91) SP-55 鋅鉻黃底漆 (OP-93) SP-56 防銹漆 (OP-95)
無氣噴塗作業	噴嘴 Graco 621, 721 (相似品亦可代用) 空氣壓力 3~5 kg/cm ² □ 壓縮比 45:1 或 33:1
貯藏安定性	正常情況下, 至少一年。
塗裝方法	無氣噴塗、刷塗、滾塗
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。