



虹牌油漆

船 邊 漆

ENAMEL TOPSIDE

產 品 號 碼	SP-63 (OT-33)
型 別	由醇酸樹脂、特殊樹脂及耐候性顏料構成之船邊漆。
用 途	船邊部位用面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 漆膜柔韌，耐油性、耐磨性優良。 2. 耐海水性、耐候性優良。 3. 高光澤，外表美觀。 4. 容易施工。
光 澤	有光
顏 色	黑色、白色及各色
閃 火 點	30°C (86°F) 以上
重 量	1.1 Kg/L 以上
黏 度	70~85 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 2 小時以內 堅結 8 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 80 μ (3.2 mil) 乾膜 35 μ (1.4 mil)
理 論 塗 佈 量	47.3 m ³ /Gal 12.5 m ³ /L 11.4 m ³ /Kg
塗 裝 間 隔	最少 12 小時 (25°C)
固 體 容 積	44% 以上
調 薄 劑	No. 805 松香水 (OM-07)
調 薄 劑 用 量	5~10% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	SP-54 紅丹漆 (OP-91) SP-55 鋅鉻黃底漆 (OP-93) SP-56 防銹漆 (OP-95) SP-16 橡膠一度船底防銹漆 (RA-11)
無 氣 噴 塗 作 業	噴 嘴 Graco 621, 721 (相似品亦可代用) 空氣壓力 3~5 kg/cm ² □ 壓 縮 比 45:1 或 33:1
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	無氣噴塗、刷塗、滾塗
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。