



# 虹牌油漆

## 永保新厚塗底面兩用漆

### EPOXY MULTIMASTIC COATING

產 型 用 特	品 號 碼 別 途 性	SP-78 由環氧樹脂及硬化劑，配以特殊防蝕顏料精製而成之底面兩用塗料。 船舶貨艙、甲板及外板保養用。 1. 可包容較低表面處理標準。 2. 可上塗或被塗各種型式塗料，為最佳維修、環保塗料。 3. 漆膜堅韌，具優異的防蝕功能。 4. 耐油性及耐藥品性優異。 5. 適合裝載穀物。
光 顏 遮 重 粘	澤 蓋 力 量 度	半光 灰色、棕色、綠色、銀色 5 m <sup>2</sup> /L 以上 (混合漆) 1.40 Kg/L 以上 (混合漆) 95~115 KU (混合漆 25°C)
乾 漆 理 論 塗 裝	燥 時 厚 度 佈 量 間 隔	指觸 4 小時以內      堅結 8 小時以內      完全硬化 7 天 (25°C) 濕膜 150~240 μ (Micron)      乾膜 125~200 μ (Micron) 25.4 m <sup>2</sup> /Gal      6.7 m <sup>2</sup> /L @ 125 μ 最少 4 小時      最多 14 天 (30°C) 最少 8 小時      最多 28 天 (20°C)
混 固 可 調 調 適 貯 塗 注	合 體 用 薄 薄 用 面 藏 安 裝 方 法 事 項	主劑：硬化劑=89：11 (重量比) 83% 以上 2 小時 (20°C)      1 小時 (30°C) No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) 5~10% (不含清洗工具) 永保新面漆、優麗漆 正常情況下，至少一年。 無氣噴塗、刷塗、滾塗、有氣噴塗
備	註	1. 主劑及硬化劑必須按規定的比例均勻調合，放置 10~20 分鐘再使用。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵等附著污物，必須清除乾淨。 3. 陰雨或溫度在 5°C 以下或底材溫度低於露點 3°C 以下時，應避免施工。 4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。 5. 貯槽內之施工，必須注意以充分之通風。 6. 在使用於浸泡海水時，第一道必須上塗銀色，以確保陰極防蝕效果。 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。