



# 虹牌油漆

## 彩虹醇酸漆 11

RAINBOKYD 11

|          |  |
|----------|--|
| 產品號碼     | 30011  |
| 型別       | 改質磷酸鋅醇酸底漆。   |
| 特性       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 適合使用於建築鋼材和非浸沒於水中的鋼材表面。</li><li>2. 為經濟通用的維修或新建底漆。</li><li>3. 底漆經長時間室外曝露後不影響與上一層漆的黏著性。</li><li>4. 不含鉛和鉻。</li><li>5. 不能在含鋅底漆上應用，除非用於乾燥的室內表面。</li><li>6. 可用常規油漆系統覆塗。</li><li>7. 低延燃性。</li></ol> |
| 光澤       | 平光   |
| 顏色       | 灰色、棕色  |
| 揮發性有機化合物 | VOC 450 (g/l) 以下   |
| 重量       | 1.4 kg/L 以上  |
| 乾燥時間     | 指觸 30 分以內      堅結 4 小時以內 (25°C) (35 μ)   |
| 塗膜厚度     | 濕膜 62.5 μ (Micron)      乾膜 35 μ (Micron)   |
| 固體容積     | 56±2%  |
| 理論塗佈量    | 60.5 m <sup>2</sup> /Gal      16 m <sup>2</sup> /L   |
| 塗裝間隔     | 最少 6 小時  |
| 調薄劑      | No.805 松香水(OM-07)  |
| 調薄劑用量    | 0~2% (刷塗、滾塗)      0~3% (無氣噴塗)  |
| 建議塗裝系統   | 請參考各塗裝系統   |
| 貯藏安定性    | 正常情況下，至少二年。  |
| 塗裝方法     | 無氣噴塗、刷塗、滾塗   |
| 注意事項     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。</li><li>2. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，或底材溫度低於露點 3°C 以下時，應避免施工。</li><li>3. 貯槽內之施工，必須注意以充分之通風。</li></ol>  |