



虹牌油漆

彩虹壓克力漆 21

RAINBOLIC 21

| | |
|----------|---|
| 產品號碼 | 30021 |
| 型別 | 壓克力底漆/連接漆。 |
| 特性 | <ol style="list-style-type: none">1. 用於水線下底漆及連接漆。2. 防銹效果良好。3. 快乾。4. 用於防污漆塗層有良好的相容性。5. 容易施工。 |
| 光澤 | 平光 |
| 顏色 | 銀色、銀紅色 |
| 揮發性有機化合物 | VOC 450 (g/l) 以下 |
| 重量 | 1.1 kg/L 以上 |
| 乾燥時間 | 指觸 1 小時以內 堅結 4 小時以內 (25°C) (50 μ) |
| 塗膜厚度 | 濕膜 75~167 μ (Micron) 乾膜 35~75 μ (Micron) |
| 固體容積 | 45±2% |
| 理論塗佈量 | 50.5 m ² /Gal 13.3 m ² /L @ 35 μm |
| 塗裝間隔 | 最少 3 小時 (25°C) |
| 調薄劑 | RP-71 橡膠調薄劑 |
| 調薄劑用量 | 0~2% (刷塗、滾塗) 0~3% (無氣噴塗) |
| 建議塗裝系統 | 請參考各塗裝系統 |
| 貯藏安定性 | 正常情況下，至少二年。 |
| 塗裝方法 | 無氣噴塗、刷塗、滾塗 |
| 注意事項 | <ol style="list-style-type: none">1. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。2. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，或底材溫度低於露點 3°C 以下時，應避免施工。3. 貯槽內之施工，必須注意以充分之通風。 |