



虹牌油漆

彩 虹 漆 805(SP-92)

RAINBOPRIME 805 (SP-92)

產 品 號 碼	30805
型 別	永保新無溶劑型壓水艙塗料是以雙酚 A 系環氧樹脂及特殊聚胺基樹脂，配以防蝕性顏填料精製而成之二液型塗料。
特 性	<ol style="list-style-type: none">1. 適用於壓水艙及全船各區域之新造船或修船保養防銹漆，亦適用於化學廠、橋樑、發電廠、進排水管、水渠及下水道之鋼結構物防蝕工程。2. 對鋼材及鍍鋅材附著力佳。3. 對非鐵金屬基材附著力佳。4. 耐水性及耐腐蝕性優異。5. 適用於因切割或外力破壞而受損之環氧樹脂漆修補用。6. 重塗性佳。7. 可被醇酸系、氯化橡膠、環氧系及二液型 PU 系等塗料重塗。8. 與陰極防蝕系統相容性佳。9. 塗料內無 VOC 排放問題。
顏 色	灰色、棕色
重 量	1.45 ± 0.1 Kg/L
揮發性有機物濃度	最大值 0 g/L
乾 燥 時 間	指觸 8 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 5 天 (25°C)
塗 裝 間 隔	最少 12 小時 最多 10 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 150 μ (Micron) 乾膜 150 μ (Micron)
固 體 容 積	100% (混合漆)
理 論 塗 佈 量	25.2 m ² /Gal
混 合 比	主劑：硬化劑 = 14.2：5.8 (體積比)
可 用 時 間	1 小時 (25°C 混合漆)
調 薄 劑	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)，僅清洗工具用。
建 議 塗 裝 系 統	請參考各塗裝系統
耐 熱 性	93°C (乾燥環境中)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	無氣噴塗 (刷塗、滾塗局限小部位修補)
無 氣 噴 塗 作 業	噴嘴尺寸 0.029" ~ 0.035" 空氣壓力 6Kg/cm ²
施 工 注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none">1. 塗佈面不可有油污及灰塵、砂粒等污染物質，鋼鐵表面處理須達 ISO-Sa 2 1/2 或 SSPC-SP-10，表面粗度達 30 μm 以上。2. 主劑與硬化劑須充份攪拌，並於 60 分鐘內施作。3. 最好使用 60：1 以上 無氣噴塗機噴塗。4. 施工時請戴手套，以避免皮膚接觸，當口、鼻、眼等處不慎接觸時，請立即以水清洗。5. 貯槽內施工，必須注意充分之通風。6. 塗裝間隔超過規定時間，需將漆面磨粗，以增加附著力。