



虹牌油漆

彩虹環氧漆 856

RAINBOXY 856

產品號碼	30856
型別	由環氧樹脂 (pure-epoxy) 構成之二液型高固型成份船邊、水線及船底通用防銹底漆。
特性	1. 船舶外板、船邊、水線及船底通用防銹底漆。 2. 可上塗或被塗多種型式塗料，為最佳維修、環保油漆。 3. 漆膜堅硬而柔韌，耐磨損性特優。 4. 耐海水及多數化學藥品性特優。 5. 防銹性能及附著力特優。 6. 為多用途底面兩用漆。
光澤度	平光
顏色	棕色、銀色、灰色、綠色及藍色
揮發性有機物濃度	最大值 337 g/L
黏度	90 KU 以上 (混合)
閃火點	23 °C 以上
重量	1.3 Kg/L 以上 (混合物)
乾燥時間	指觸 2 小時以內 堅結 8 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
塗膜厚度	濕膜 143 μ ~ 214 μ 乾膜 100 μ ~ 150 μ
固體容積	70±2%
理論塗佈量	26.5 m ³ /Gal 7 m ³ /L @ 100 μ
塗裝間隔	最少 8 小時 最多 7 天 (調合漆) 15 天 (氯化橡膠、油性水泥漆) 30 天 (永保新、優麗漆)
混合漆	主劑：硬化劑=18.2：1.8 (體積比)
可用時間	2 小時 (混合物 25°C)
調薄劑	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
調薄劑用量	0~10% (重量率)
建議塗裝系統	建議塗裝系統
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	無氣噴塗、刷塗、滾塗
無氣噴塗作業	噴嘴尺寸 0.021"~0.029" 二次空氣壓力 5~6 Kg/c m ² 壓縮比 33：1 或更大
注意事項	1. 主劑與硬化劑，必須按規定比例，均勻調合。 2. 各項工具於使用完畢，須立即洗淨。 3. 於貯槽內施工時，須注意予以充分通風。 4. 水線底下，第一道必須使用銀色塗料，以增強其陰極防蝕效果。