



虹牌油漆

油性防霉水泥漆

SOLVENT-BASED ANTI-MILDEW ACRYLIC PAINT

產品號碼	No.418
型別	由油性壓克力樹脂、耐候顏料及防霉藥品，構成之具有防霉功能之油性水泥漆。
用途	適用於建築壁面內外部、潮濕地帶之防止霉菌生長之油性塗料。
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 乾燥迅速。2. 耐候、耐水、耐鹼、不易變色等性能。3. 漆膜堅牢、柔韌。4. 對水泥面之附著力極強。5. 符合 JIS Z 2911 (1981) 規格，具優異防霉效果。
光澤度	55~85%
顏色	白色及指定色
重量	1.2 Kg/ L 以上
粘度	75~90KU (25°C)
乾燥時間	指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
理論塗佈量	44.0 m ² /Gal 11.1 m ² /L 9.3 m ² /Kg
塗裝間隔	最少 3 小時
總不揮發物	50% 以上
調薄劑	No.807 二甲苯
調薄劑用量	0~5%
適用底漆	No.404 白色油性水泥底漆
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	刷塗、滾塗、噴塗
注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加二甲苯調薄，但以不超過規定用量為原則。2. 被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物，必須清除乾淨始能施工。3. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，始可施工。
備註	<ol style="list-style-type: none">1. 本產品有日本食品分析中心防霉性檢驗證明。2. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。